



Especial para Tectos 1030

Tinta para tectos

111.1030

Identificação do Produto

Tinta de acabamento mate, baseada em dispersões aquosas de resinas sintéticas, destinada ao acabamento de tectos.

Este produto cumpre os limites estabelecidos no Decreto-Lei 181/2006 (Directiva 2004/42/CE) A/a

Características

Excelente opacidade e brancura.
Grande facilidade de aplicação e bom nivelamento.
Boa resistência aos fungos.
Acabamento mate.

Aspecto

Filme de aspecto liso mate.

Forma de Fornecimento

Tinta para Tectos é fornecida na cor branca, em embalagens de plástico de 1, 5 e 15 litros.

Utilização

Tinta de aspecto mate para acabamento de tectos.

Forma de Armazenamento

Tinta para Tectos deverá ser armazenada na sua embalagem de origem, hermeticamente fechada e a uma temperatura ambiente compreendida entre 5°C e 25°C, por um período médio de 18 meses.

Preparação do Suporte

Superfícies novas: deverão apresentar-se secas, firmes e isentas de gorduras e poeiras.
Em tectos elevada absorção ou difícil aderência (gesso, pladur, etc.) deverá ser aplicada previamente uma demão de Solprime 1475-Primário Acrílico Aquoso, de modo a regularizar a absorção da superfície e promover a aderência do acabamento.
Repintura: escovar a superfície para retirar a tinta velha não aderente; se for necessário refazer as zonas danificadas com Massa de Reparação, remover poeiras e aplicar uma demão de Solprime 1475; se forem identificadas zonas de manchas causadas por fumo, aplicar uma a duas demãos de Primário Anti-Mancha 1478, segundo a gravidade observada.
Superfícies com a presença de fungos: Limpar com Desinfectante de Paredes 1961 de seguida executar o procedimento como para superfícies novas.

Sistema de Pintura

Tinta para Tectos foi estudada de modo a ser possível, após aplicação de uma a duas demãos, obter cobertura completa do suporte.

As informações contidas neste boletim técnico são prestadas de boa-fé. Resultam dos nossos melhores conhecimentos actuais e destinam-se a contribuir para a obtenção de bons resultados. A nossa única garantia é de que os produtos correspondem às respectivas especificações técnicas, estando excluídas quaisquer outras garantias expressas ou implícitas, incluindo sem se limitar a elas, quaisquer garantias de adaptação do produto a fins específicos. No caso de a TSL verificar que os produtos entregues não correspondem às especificações, poderá, à sua escolha, substituir os produtos ou restituir o preço. O recebimento dos nossos produtos implica a aceitação automática destas condições, invalidando quaisquer disposições em contrário da nota de encomenda.

Especial para Tectos 1030

Tinta para tectos

111.1030

Características de Identificação

Densidade	1,57 – 1,61	g/cm ³
Viscosidade	4000 – 6000	mPa.s 20°C
COV	no máximo 29	g/l (pronto a aplicar) (Compostos Orgânicos Voláteis) Valor limite EU (Cat. A/a): 30 g/l (2010)

Características de Aplicação

Preparação do Produto

Agitar até homogeneização.

Processo de Aplicação

Trincha ou Rolo.
Aplicar uma a duas demãos tal qual fornecimento ou com diluição até 5% com água limpa.

Diluição

Tal qual fornecimento ou com diluição até 5% com água limpa.

Tempos de Secagem

Temperatura ambiente de 20°C e H.R. de 60%:
Superficial 30 minutos
Repintura 6 horas

Rendimento

Variável com as condições de aplicação e tipo de suporte.
Como valores médios orientativos, podemos indicar 8 a 10 m²/L/demão.