

**DECOPRIME 1462****Identificação do Produto**

O DECOPRIME 1462 é um primário aquoso baseado em emulsões acrílicas e pigmentos resistentes à alcalinidade, concebido para regularização da cor e aderência do substrato.  
**Este produto cumpre os limites estabelecidos no Decreto-Lei 181/2006 (Directiva 2004/42/CE) A/g**

**Características**

Produto pronto-a-aplicar.  
Para aplicação à trincha e a rolo.

**Aspecto**

Película mate ligeiramente rugosa.

**Forma de Fornecimento**

O DECOPRIME é fornecido em branco e em cor afinadas, em embalagens plásticas de 22,5 Kg.

**Utilização**

Primário para regularização de fundos, para utilização em sistemas de isolamento térmico ou sobre rebocos tradicionais.

**Forma de Armazenamento**

O DECOPRIME 1462 deve ser armazenado na sua embalagem de origem, hermeticamente fechada e a uma temperatura ambiente compreendida entre 5°C e 25°C, por um período médio de 12 meses.

**Preparação do Suporte**

O suporte deve estar seco, consistente e isento de poeiras.  
O produto deve ser aplicado a uma temperatura ambiente entre os 5 e os 25 °C.

**Características de Identificação**

Densidade	1,500±0,1	g/cm <sup>3</sup>
Viscosidade	4500±1000	mPa.s a 22°C (ME-35, Vel. 20 rpm)
COV	no máximo 29	g/l (pronto a aplicar) (Compostos Orgânicos Voláteis)

**Características de Aplicação****Preparação do Produto**

Agitar até homogeneização.

**Processo de Aplicação**

O DECOPRIME 1462 pode ser aplicado à trincha ou ao rolo.

As informações contidas neste boletim técnico são prestadas de boa-fé. Resultam dos nossos melhores conhecimentos actuais e destinam-se a contribuir para a obtenção de bons resultados. A nossa única garantia é de que os produtos correspondem às respectivas especificações técnicas, estando excluídas quaisquer outras garantias expressas ou implícitas, incluindo sem se limitar a elas, quaisquer garantias de adaptação do produto a fins específicos. No caso de a TSL verificar que os produtos entregues não correspondem às especificações, poderá, à sua escolha, substituir os produtos ou restituir o preço. O recebimento dos nossos produtos implica a aceitação automática destas condições, invalidando quaisquer disposições em contrário da nota de encomenda.

# DECOPRIME 1462



Se necessário deverá aplicar-se uma segunda demão.  
Deve esperar-se 24 horas antes da aplicação do acabamento.

## Diluição

Produto pronto-a-aplicar.

## Tempos de Secagem

Temperatura ambiente de 20°C e H.R. de 60%:  
Seco ao toque 1 hora

## Rendimento

O rendimento ronda os 5 - 7,5 m<sup>2</sup>/litr/demão.