



ISOLAGUA 1479 PIGMENTADO

ISOLAGUA 1479 PIGMENTADO

117.1479

Identificação do Produto

O Isolagua 1479 Pigmentado é um produto baseado numa dispersão aquosa, pigmentos e cargas com granulometria selecionada. Foi desenvolvido para ser utilizado como isolador em substratos no interior e exterior.

Este produto cumpre os limites estabelecidos no Decreto-Lei 181/2006 (Directiva 2004/42/CE) A/g

Características

Boa secagem.
Fácil aplicação.

Aspecto

Película mate.

Forma de Fornecimento

É fornecido em branco, em embalagens de 15 litros.

Forma de Armazenamento

O Isolagua 1479 deve ser armazenado na sua embalagem de origem, hermeticamente fechada e a uma temperatura ambiente compreendida entre 5°C e 25°C, por um período médio de 12 meses.

Preparação do Suporte

A superfície a isolar deve estar limpa, firme e convenientemente seca. Deve eliminar-se qualquer tipo de degradação através de escovagem e, em caso de presença de fungos, musgos ou algas, a superfície deve ser tratada com Solução para Limpeza e Preparação de Substratos.

Sistema de Pintura

Aplicar uma demão do Primário Isolagua 1479 e, após completa secagem, aplicar a tinta de acabamento.

Características de Identificação

Densidade	1,05 – 1,15	ME-10 [g/cm ³]
Viscosidade	1200-2000	ME-37 (H2, v=20 rpm) [mPa.s]
COV	no máximo 29	g/l (pronto a aplicar) (Compostos Orgânicos Voláteis)
		Valor limite EU (Cat. A/g): 30 g/l (2010)

As informações contidas neste boletim técnico são prestadas de boa-fé. Resultam dos nossos melhores conhecimentos actuais e destinam-se a contribuir para a obtenção de bons resultados. A nossa única garantia é de que os produtos correspondem às respectivas especificações técnicas, estando excluídas quaisquer outras garantias expressas ou implícitas, incluindo sem se limitar a elas, quaisquer garantias de adaptação do produto a fins específicos. No caso de a TSL verificar que os produtos entregues não correspondem às especificações, poderá, à sua escolha, substituir os produtos ou restituir o preço. O recebimento dos nossos produtos implica a aceitação automática destas condições, invalidando quaisquer disposições em contrário da nota de encomenda.

ISOLAGUA 1479 PIGMENTADO

ISOLAGUA 1479 PIGMENTADO

117.1479

Características de Aplicação

Preparação do Produto

Agitar até homogeneização.

Processo de Aplicação

A aplicação pode ser feita à trincha, a rolo ou pincel.

Diluição

O produto é comercializado pronto-a-aplicar

Rendimento

Variável de acordo com as condições de aplicação e tipo de suporte.
Como valor orientativo, pode ser considerado o intervalo entre 6 e 8 m²/Ltr/demão.