

SOLIM 1040**FICHA TÉCNICA****IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO**

SOLIM 1040 é uma tinta plástica, baseada em emulsões vinílicas e acrílicas, pigmentos e cargas, concebida para a pintura de paredes interiores, deixando as superfícies com aspeto mate.

Este produto cumpre os limites estabelecidos no Decreto-Lei 181/2006 (Directiva 2004/42/CE): A/a.

CARACTERÍSTICAS

- Boa opacidade;
- Fácil de aplicar;
- Inodora, pelo que se pode continuar a habitar os aposentos durante a aplicação e a secagem da tinta.

FORMA DE FORNECIMENTO

É fornecido em branco e cores suaves, em embalagens plásticas de 1, de 5 e de 15 Ltr.

UTILIZAÇÃO

Pintura de interiores, sobre todo o tipo de substratos utilizados em paredes.

FORMA DE ARMAZENAMENTO

Deve ser armazenado na sua embalagem de origem, hermeticamente fechada e a uma temperatura ambiente compreendida entre 5°C e 25°C, por um período médio de 12 meses.

PREPARAÇÃO DO SUPORTE/SISTEMA DE PINTURA

- Superfícies novas: deverão apresentar-se secas, firmes e isentas de gorduras e poeiras. Em caso de presença de fungos, musgos ou algas, a superfície deverá ser escova e tratada com SOLUÇÃO P/ PREPARAÇÃO DE SUBSTRATOS 1962.
- Superfícies anteriormente pintadas: escovar para retirar a tinta velha não aderente; refazer as zonas danificadas e remover poeiras e gorduras.
- Superfícies anteriormente caiadas, friáveis, pulverulentas ou alcalinas: após escovagem, aplicar uma demão de PRIMÁRIO ACRÍLICO AQUOSO BRANCO 1474 ou de BERALITE PA

As informações contidas neste boletim técnico são prestadas de boa-fé. Resultam dos nossos melhores conhecimentos actuais e destinam-se a contribuir para a obtenção de bons resultados. A nossa única garantia é de que os produtos correspondem às respectivas especificações técnicas, estando excluídas quaisquer outras garantias expressas ou implícitas, incluindo sem se limitar a elas, quaisquer garantias de adaptação do produto a fins específicos. No caso de a TSL verificar que os produtos entregues não correspondem às especificações, poderá, à sua escolha, substituir os produtos ou restituir o preço. O recebimento dos nossos produtos implica a aceitação automática destas condições, invalidando quaisquer disposições em contrário da nota de encomenda.

SOLIM 1040**FICHA TÉCNICA**

1454.

O SOLIM 1040 foi estudado de modo a ser possível obter-se, após aplicação de duas demãos, cobertura completa do suporte. Contudo, nos casos em que a cor final contraste fortemente com a do suporte, poderá ser necessária a aplicação de três demãos de tinta.

CARACTERÍSTICAS

| | |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Densidade [ME-10] | 1,44-1,48 gr/cm ³ |
| Viscosidade [ME-37, H4, v20] | 4.000-6.500 mPas |
| COV's | No max. 29 gr/Ltr pronto-a-aplicar Valor limite EU (Cat A/a): 30 gr/Ltr (2010) |

CARACTERÍSTICAS DA APLICAÇÃO

PREPARAÇÃO DO PRODUTO: Agitar até total homogeneização.

PROCESSO DE APLICAÇÃO: Rolo, pincel ou pistola.

DILUIÇÃO: 1ª demão: Diluir 5 a 10% com água limpa.

Restantes demãos: Diluir até 5% com água limpa.

A aplicação à pistola pode implicar uma diluição superior, conforme o bico da mesma.

TEMPOS DE SECAGEM: Temperatura ambiente de 20°C e HR de 60%:

| | |
|------------------|-----------------|
| Secagem ao toque | 30 a 40 minutos |
| Repintura | 3 a 4 horas |

RENDIMENTO

Variável conforme o tipo e o estado do suporte, assim como das condições de aplicação. Como valor orientativo, pode considerar-se entre 10 e 12 m²/Ltr/demão.

SEGURANÇA

Consulte sempre a Ficha de Dados de Segurança antes de utilizar o produto.

As informações contidas neste boletim técnico são prestadas de boa-fé. Resultam dos nossos melhores conhecimentos actuais e destinam-se a contribuir para a obtenção de bons resultados. A nossa única garantia é de que os produtos correspondem às respectivas especificações técnicas, estando excluídas quaisquer outras garantias expressas ou implícitas, incluindo sem se limitar a elas, quaisquer garantias de adaptação do produto a fins específicos. No caso de a TSL verificar que os produtos entregues não correspondem às especificações, poderá, à sua escolha, substituir os produtos ou restituir o preço. O recebimento dos nossos produtos implica a aceitação automática destas condições, invalidando quaisquer disposições em contrário da nota de encomenda.