

B•OPAC 1042**FICHA TÉCNICA****IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO**

O B•OPAC 1042 é uma tinta plástica concebida para a pintura de paredes interiores com um excelente poder de cobertura, dispensando a aplicação prévia de primário.

Este produto cumpre os limites estabelecidos no Decreto-Lei 181/2006 (Directiva 2004/42/CE): A/a.

CARACTERÍSTICAS

- Excelente opacidade;
- Excelente lacagem;

FORMA DE FORNECIMENTO

É fornecido em branco e cores, em embalagens plásticas de 1, 5 e 15 Ltr.

UTILIZAÇÃO

O B•OPAC 1042 é recomendado para aplicação em interiores, sobre gesso cartonado e estuque projetado.

FORMA DE ARMAZENAMENTO

Deve ser armazenado na sua embalagem de origem, hermeticamente fechada e a uma temperatura ambiente compreendida entre 5°C e 25°C, por um período médio de 12 meses.

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Os suportes devem estar bem secos, limpos e isentos de poeiras ou gorduras.

SISTEMA DE PINTURA

No caso de suportes anteriormente pintados, deve retirar-se toda a tinta não aderente e refazer as zonas danificadas.

As superfícies a pintar devem estar bem secas, sem poeiras nem gorduras. No caso de superfícies contaminadas com fungos e/ou algas, proceder a uma limpeza prévia com DESINFETANTE P/ PAREDES 1961.

As informações contidas neste boletim técnico são prestadas de boa-fé. Resultam dos nossos melhores conhecimentos atuais e destinam-se a contribuir para a obtenção de bons resultados. A nossa única garantia é de que os produtos correspondem às respetivas especificações técnicas, estando excluídas quaisquer outras garantias expressas ou implícitas, incluindo sem se limitar a elas, quaisquer garantias de adaptação do produto a fins específicos. No caso de a TSL verificar que os produtos entregues não correspondem às especificações, poderá, à sua escolha, substituir os produtos ou restituir o preço. O recebimento dos nossos produtos implica a aceitação automática destas condições, invalidando quaisquer disposições em contrário da nota de encomenda.

B•OPAC 1042**FICHA TÉCNICA****CARACTERÍSTICAS**

Densidade [ME-10]	1,50-1,55
Viscosidade [ME-36]	90-110 KU
Cov's	No max. 29 gr/Ltr pronto-a-aplicar Valor limite EU (Cat A/a): 30 gr/Ltr (2010)

CARACTERÍSTICAS DA APLICAÇÃO

PREPARAÇÃO DO PRODUTO: Agitar até total homogeneização.

PROCESSO DE APLICAÇÃO: Pode ser aplicado à pistola, à trincha ou ao rolo.

DILUIÇÃO: Até 20% com água limpa, em todas as demãos.

TEMPOS DE SECAGEM

Temperatura ambiente de 20°C e HR de 60%:

Secagem ao toque	45 a 60 minutos
Repintura	3 a 4 horas

RENDIMENTO

O rendimento deste produto é bastante variável conforme o tipo e o estado do suporte, assim como das condições de aplicação. No entanto, como valor orientativo, pode considerar-se entre 10 e 12 m²/Ltr/demão.

SEGURANÇA

Consulte sempre a Ficha de Dados de Segurança antes de utilizar o produto.

As informações contidas neste boletim técnico são prestadas de boa-fé. Resultam dos nossos melhores conhecimentos atuais e destinam-se a contribuir para a obtenção de bons resultados. A nossa única garantia é de que os produtos correspondem às respetivas especificações técnicas, estando excluídas quaisquer outras garantias expressas ou implícitas, incluindo sem se limitar a elas, quaisquer garantias de adaptação do produto a fins específicos. No caso de a TSL verificar que os produtos entregues não correspondem às especificações, poderá, à sua escolha, substituir os produtos ou restituir o preço. O recebimento dos nossos produtos implica a aceitação automática destas condições, invalidando quaisquer disposições em contrário da nota de encomenda.