

BERALIS 1048**FICHA TÉCNICA****IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO**

Tinta mate baseada em copolímeros acrílicos em dispersão aquosa, com elevado nível de cobertura e facilidade de aplicação, para utilização tanto no interior como no exterior.

Este produto cumpre os limites estabelecidos no Decreto-Lei 181/2006 (Diretiva 2004/42/CE): A/a.

UTILIZAÇÃO

Acabamento para superfícies em reboco, estuque, fibrocimento, betão, etc.

FORMA DE FORNECIMENTO

O BERALIS 1048 é fornecido em branco e cores suaves, em embalagens de plástico de 1, de 5 e de 15 Litros, em branco e cores suaves.

FORMA DE ARMAZENAMENTO

Deve ser armazenado na sua embalagem de origem, hermeticamente fechada e a uma temperatura ambiente compreendida entre 5°C e 30°C, por um período médio de 24 meses.

PREPARAÇÃO DO SUPORTE/SISTEMA DE PINTURA

Superfícies novas: devem apresentar-se secas, firmes e isentas de gorduras e poeiras. Em caso de presença de fungos, musgos ou algas a superfície deverá ser escovada e tratada com DESINFETANTE 1961 ou SOLUÇÃO 1962. Aplicar de seguida uma demão de PRIMÁRIO ACRÍLICO AQUOSO 1474 BRANCO.

Superfícies anteriormente pintadas: escovar para retirar a tinta velha não aderente; refazer as zonas danificadas e remover poeiras e gorduras. Aplicar de seguida uma demão de PRIMÁRIO ACRÍLICO 1474 BRANCO.

Superfícies anteriormente caiadas, friáveis, pulverulentas ou alcalinas: após escovagem, aplicar uma demão de PRIMÁRIO ACRÍLICO 1450 BRANCO.

Superfícies com manchas: após escovagem, aplicar uma demão de PRIMÁRIO ACRÍLICO 1450 branco ou de PRIMÁRIO ANTI-MANCHA 1478 BRANCO.

As informações contidas neste boletim técnico são prestadas de boa-fé. Resultam dos nossos melhores conhecimentos atuais e destinam-se a contribuir para a obtenção de bons resultados. A nossa única garantia é de que os produtos correspondem às respetivas especificações técnicas, estando excluídas quaisquer outras garantias expressas ou implícitas, incluindo sem se limitar a elas, quaisquer garantias de adaptação do produto a fins específicos. No caso de a TSL verificar que os produtos entregues não correspondem às especificações, poderá, à sua escolha, substituir os produtos ou restituir o preço. O recebimento dos nossos produtos implica a aceitação automática destas condições, invalidando quaisquer disposições em contrário da nota de encomenda.

BERALIS 1048**FICHA TÉCNICA**

Após a devida preparação do suporte, aplicar 2 ou 3 demãos do BERALIS 1048.

CARACTERÍSTICAS

| | | |
|----------------------------|-------------------|---|
| Densidade | 1,53±0,02 | ME-10 [g/cm ³] |
| Viscosidade | 75±5 PO | ME-36 |
| Teor em sólidos, em volume | 32±1 (%), branco | |
| COV´s | no máx. 29 gr/Ltr | Valor limite EU (Cat. A/a): 30 g/l (2010) |

CARACTERÍSTICAS DA APLICAÇÃO

PREPARAÇÃO DO PRODUTO: Agitar até total homogeneização.

PROCESSO DE APLICAÇÃO: Trincha, rolo ou pistola.

DILUIÇÃO: 1ª demão – 5 a 10% de água; Restantes demãos – até 5% de água.

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO: Temperatura entre 10 e 30°C e Humidade Relativa inferior a 80%.

TEMPOS DE SECAGEM: (Temperatura ambiente de 20°C e H.R. de 60%:)

| | |
|-------------|------------|
| Superficial | 30 minutos |
| Repintura | 4 horas |

RENDIMENTO: 10 e 14 m²/Ltr/demão (suportes lisos).

SEGURANÇA

Consulte sempre a Ficha de Dados de Segurança antes de utilizar o produto.

As informações contidas neste boletim técnico são prestadas de boa-fé. Resultam dos nossos melhores conhecimentos atuais e destinam-se a contribuir para a obtenção de bons resultados. A nossa única garantia é de que os produtos correspondem às respetivas especificações técnicas, estando excluídas quaisquer outras garantias expressas ou implícitas, incluindo sem se limitar a elas, quaisquer garantias de adaptação do produto a fins específicos. No caso de a TSL verificar que os produtos entregues não correspondem às especificações, poderá, à sua escolha, substituir os produtos ou restituir o preço. O recebimento dos nossos produtos implica a aceitação automática destas condições, invalidando quaisquer disposições em contrário da nota de encomenda.