

BERALAC 1051**FICHA TÉCNICA****IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO**

Tinta mate baseada em resinas 100% acrílicas em dispersão aquosa para utilização como acabamento sobre superfícies em reboco, estuque, fibrocimento, etc. Pode ser utilizado tanto no interior como no exterior.

Este produto cumpre os limites estabelecidos no Decreto-Lei 181/2006 (Diretiva 2004/42/CE): A/a.

CARACTERÍSTICAS

- Acabamento liso mate total (inferior a 5, num ângulo de 85°C).
- Elevada cobertura.
- Fácil de aplicar.

FORMA DE FORNECIMENTO

O BERALAC 1051 é fornecido em branco e cores suaves, em embalagens de plástico de 1, de 5 e de 15 Litros.

FORMA DE ARMAZENAMENTO

Deve ser armazenado na sua embalagem de origem, hermeticamente fechada e a uma temperatura ambiente compreendida entre 5°C e 30°C, por um período médio de 24 meses.

PREPARAÇÃO DO SUPORTE/SISTEMA DE PINTURA

Superfícies novas: devem apresentar-se secas, firmes e isentas de gorduras e poeiras. Em caso de presença de fungos, musgos ou algas a superfície deverá ser escovada e tratada com DESINFETANTE 1961 ou SOLUÇÃO 1962. Aplicar de seguida uma demão de PRIMÁRIO ACRÍLICO AQUOSO 1474 BRANCO.

Superfícies anteriormente pintadas: escovar para retirar a tinta velha não aderente; refazer as zonas danificadas e remover poeiras e gorduras. Aplicar de seguida uma demão de PRIMÁRIO ACRÍLICO 1474 BRANCO.

Superfícies anteriormente caiadas, friáveis, pulverulentas ou alcalinas: após escovagem,

As informações contidas neste boletim técnico são prestadas de boa-fé. Resultam dos nossos melhores conhecimentos atuais e destinam-se a contribuir para a obtenção de bons resultados. A nossa única garantia é de que os produtos correspondem às respetivas especificações técnicas, estando excluídas quaisquer outras garantias expressas ou implícitas, incluindo sem se limitar a elas, quaisquer garantias de adaptação do produto a fins específicos. No caso de a TSL verificar que os produtos entregues não correspondem às especificações, poderá, à sua escolha, substituir os produtos ou restituir o preço. O recebimento dos nossos produtos implica a aceitação automática destas condições, invalidando quaisquer dissensões em contrário da nota de encomenda.

BERALAC 1051

FICHA TÉCNICA

aplicar uma demão de PRIMÁRIO ACRÍLICO 1450 BRANCO.

Superfícies com manchas: após escovagem, aplicar uma demão de PRIMÁRIO ACRÍLICO 1450 branco ou de PRIMÁRIO ANTI-MANCHA 1478 BRANCO.

Após a devida preparação do suporte, aplicar 2 ou 3 demãos do BERALAC 1051.

CARACTERÍSTICAS

Densidade	1,43-1,49	ME-10 [g/cm ³]
Viscosidade	110±5 KU	ME-36
Resistência a elevadas espessuras	Superior a 600 µm	NP 4378
COV's	no máx. 29 gr/Ltr	Valor limite EU (Cat. A/a): 30 g/l (2010)

CARACTERÍSTICAS DA APLICAÇÃO

PREPARAÇÃO DO PRODUTO: Agitar até total homogeneização.

PROCESSO DE APLICAÇÃO: Trincha, rolo ou pistola airless.

DILUIÇÃO: 1ª demão – 5 a 15% de água; Restantes demãos – até 5% de água.

TEMPOS DE SECAGEM: (Temperatura ambiente de 20°C e H.R. de 60%:)

Superficial	30 minutos
Repintura	4 horas

RENDIMENTO

Variável conforme o tipo e o estado do suporte, assim como das condições de aplicação. Como valor orientativo, pode considerar-se entre 10 e 13 m²/Ltr/demão.

SEGURANÇA

Consulte sempre a Ficha de Dados de Segurança antes de utilizar o produto.

As informações contidas neste boletim técnico são prestadas de boa-fé. Resultam dos nossos melhores conhecimentos atuais e destinam-se a contribuir para a obtenção de bons resultados. A nossa única garantia é de que os produtos correspondem às respetivas especificações técnicas, estando excluídas quaisquer outras garantias expressas ou implícitas, incluindo sem se limitar a elas, quaisquer garantias de adaptação do produto a fins específicos. No caso de a TSL verificar que os produtos entregues não correspondem às especificações, poderá, à sua escolha, substituir os produtos ou restituir o preço. O recebimento dos nossos produtos implica a aceitação automática destas condições, invalidando quaisquer dissensões em contrário da nota de encomenda.