

**BERAQUA 1066****FICHA TÉCNICA****IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO**

O BERAQUA 1066 é um produto baseado numa emulsão 100% acrílica, com boa cobertura e excelente resistência intempérie, para utilização em fachadas.

**Este produto cumpre os limites estabelecidos no Decreto-Lei 181/2006 (Directiva 2004/42/CE): A/c.**

**CARACTERÍSTICAS**

- Elevada resistência à alcalinidade;
- Elevado rendimento e boa cobertura;
- Excelente retenção de cor;
- Película final de aspeto acetinado.

**FORMA DE FORNECIMENTO**

É fornecido em branco e cores, em embalagens plásticas de 1, 5 e 15 Ltr.

**UTILIZAÇÃO**

O BERAQUA 1066 é especialmente recomendado para pinturas exteriores, sobre substratos bem secos e limpos, nomeadamente fibrocimento, betão e reboco.

**FORMA DE ARMAZENAMENTO**

Deve ser armazenado na sua embalagem de origem, hermeticamente fechada e a uma temperatura ambiente compreendida entre 5°C e 25°C, por um período médio de 12 meses.

**PREPARAÇÃO DO SUPORTE E SISTEMA DE PINTURA**

- Superfícies novas: o suporte deve estar seco e isento de gorduras e poeiras. Em superfícies minerais, aplicar previamente uma demão de PRIMÁRIO ACRÍLICO AQUOSO 1474 Branco.
- Repintura: Neste caso deve fazer-se uma boa lixagem da superfície e posterior aplicação da tinta. Dependendo do estado da tinta antiga, poderá ser necessário aplicar previamente o PRIMÁRIO ACRÍLICO AQUOSO 1474 Branco. No caso de superfícies pulverentas, aplicar o PRIMÁRIO ACRÍLICO 1450 Branco.

As informações contidas neste boletim técnico são prestadas de boa-fé. Resultam dos nossos melhores conhecimentos atuais e destinam-se a contribuir para a obtenção de bons resultados. A nossa única garantia é de que os produtos correspondem às respetivas especificações técnicas, estando excluídas quaisquer outras garantias expressas ou implícitas, incluindo sem se limitar a elas, quaisquer garantias de adaptação do produto a fins específicos. No caso de a TSL verificar que os produtos entregues não correspondem às especificações, poderá, à sua escolha, substituir os produtos ou restituir o preço. O recebimento dos nossos produtos implica a aceitação automática destas condições, invalidando quaisquer disposições em contrário da nota de encomenda.

**BERAQUA 1066****FICHA TÉCNICA**

- Superfícies com presença de fungos e/ou algas: Limpar com Solução para Lavagem e Preparação de Substratos 1962 e, de seguida, executar o procedimento para superfícies novas.

**CARACTERÍSTICAS**

Densidade [ME-10]	1,41-1,50 gr/cm <sup>3</sup>
Viscosidade [ME-37, H4, v20]	6000-9000 mPas
Cov's	No max. 39 gr/Ltr pronto-a-aplicar
	Valor limite EU (Cat A/c): 40 gr/Ltr (2010)

**CARACTERÍSTICAS DA APLICAÇÃO**

**PREPARAÇÃO DO PRODUTO:** Agitar até total homogeneização.

**PROCESSO DE APLICAÇÃO:** Pode ser aplicado à pistola, à trincha ou ao rolo.

**DILUIÇÃO:**

1ª demão: Diluir 5 a 10% com água limpa.

Restantes demãos: Diluir 5% com água limpa.

Para aplicação à pistola, pode ser necessário aumentar a diluição.

**TEMPOS DE SECAGEM**

Temperatura ambiente de 20°C e HR de 60%:

Secagem ao toque	30 a 60 minutos
Repintura	3 a 4 horas

**RENDIMENTO**

Variável conforme o tipo e o estado do suporte e as condições de aplicação. Como valor orientativo, pode considerar-se entre 10 e 12 m<sup>2</sup>/Ltr/demão para paredes lisas e 6 e 8 m<sup>2</sup>/Ltr/demão para paredes areadas.

**SEGURANÇA**

Consulte sempre a Ficha de Dados de Segurança antes de utilizar o produto.

As informações contidas neste boletim técnico são prestadas de boa-fé. Resultam dos nossos melhores conhecimentos atuais e destinam-se a contribuir para a obtenção de bons resultados. A nossa única garantia é de que os produtos correspondem às respetivas especificações técnicas, estando excluídas quaisquer outras garantias expressas ou implícitas, incluindo sem se limitar a elas, quaisquer garantias de adaptação do produto a fins específicos. No caso de a TSL verificar que os produtos entregues não correspondem às especificações, poderá, à sua escolha, substituir os produtos ou restituir o preço. O recebimento dos nossos produtos implica a aceitação automática destas condições, invalidando quaisquer disposições em contrário da nota de encomenda.