

PROTECSIL 1067**FICHA TÉCNICA****IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO**

Revestimento aquoso para fachadas formulado com resinas modificadas com polissiloxanos permitindo a obtenção de filmes hidrofugantes e, em simultâneo, permeáveis ao vapor de água. É assim especialmente aconselhado para a repintura de edifícios antigos, onde é necessário manter as características originais de excelente “respiração” das paredes e evitar a absorção de humidade. Apresenta qualidades únicas que permitem a obtenção de repelência à água sem selar a superfície.

Este produto cumpre os limites estabelecidos no Decreto-Lei 181/2006 (Diretiva 2004/42/CE): A/C.

CARACTERÍSTICAS

- Consideráveis características hidrofóbicas;
- Excelente permeabilidade ao vapor de água;
- Evita a acumulação de sujidade;
- Reduz a absorção de água por capilaridade;
- Elevada resistência ao crescimento de fungos e algas;
- Permite a obtenção de uma película final de aspeto mate.

FORMA DE FORNECIMENTO

É fornecido em branco e cores suaves em embalagens de 1, 5 e 15 Ltr.

FORMA DE ARMAZENAMENTO

O PROTECSIL 1067 deve ser armazenado na sua embalagem de origem, hermeticamente fechada e a uma temperatura ambiente compreendida entre 5°C e 25°C, por um período médio de 12 meses.

UTILIZAÇÃO

Proteção e decoração de substratos à base de cimento, tijolo e rebocos anteriormente pintados.

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Superfícies novas: A superfície a pintar deve encontrar-se limpa, seca e livre de qualquer contaminação. Pintar apenas após a cura completa do cimento (geralmente após 28 dias). Aplicar uma demão de PRIMÁRIO ACRÍLICO 1474 ou de PRIMÁRIO ACRÍLICO 1450.

As informações contidas neste boletim técnico são prestadas de boa-fé. Resultam dos nossos melhores conhecimentos atuais e destinam-se a contribuir para a obtenção de bons resultados. A nossa única garantia é de que os produtos correspondem às respetivas especificações técnicas, estando excluídas quaisquer outras garantias expressas ou implícitas, incluindo sem se limitar a elas, quaisquer garantias de adaptação do produto a fins específicos. No caso de a TSL verificar que os produtos entregues não correspondem às especificações, poderá, à sua escolha, substituir os produtos ou restituir o preço. O recebimento dos nossos produtos implica a aceitação automática destas condições, invalidando quaisquer disposições em contrário da nota de encomenda.

PROTECSIL 1067**FICHA TÉCNICA**

Repintura de Superfícies: Remover a tinta antiga não aderente recorrendo a jatos de água e/ou escovagem. A superfície a pintar deve encontrar-se limpa, seca e livre de qualquer contaminação. Nas zonas com o fundo à vista aplicar uma demão de PRIMÁRIO ACRÍLICO 1474 ou de PRIMÁRIO ACRÍLICO 1450.

Em qualquer um dos tipos de superfície, em caso de presença de fungos e/ou algas, aplicar, antes do primário, a SOLUÇÃO P/ LAVAGEM E PREPARAÇÃO DE SUBSTRATOS 1962.

SISTEMA DE PINTURA E PREPARAÇÃO DO PRODUTO

Homogeneizar cuidadosamente o conteúdo da embalagem, mexendo com o auxílio de uma espátula. A aplicação pode ser feita à trincha, rolo ou pistola em 2 a 3 demãos.

A primeira demão deve ser diluída com 10% de água e as restantes com 5% de água.

CARACTERÍSTICAS

Densidade	1,55-1,59 gr/cm ³	ME-10
Viscosidade	4.500-7.000 mPas	[ME-37, H5, vel.= 20 rpm]
COV's	No máx. 39 gr/Ltr	Valor limite EU (Cat. A/c): 40 gr/Ltr (2010)

TEMPOS DE SECAGEM

Temperatura ambiente de 20°C e H.R. de 70%:

Superficial: ca. 30 minutos

Repintura: 4 a 6 horas

RENDIMENTO

O rendimento deste produto é bastante variável conforme o tipo e o estado do suporte, assim como das condições de aplicação. No entanto, como valor orientativo, pode considerar-se entre 8 e 12 m²/Ltr/demão.

SEGURANÇA

Consulte sempre a Ficha de Dados de Segurança antes de utilizar o produto.

As informações contidas neste boletim técnico são prestadas de boa-fé. Resultam dos nossos melhores conhecimentos atuais e destinam-se a contribuir para a obtenção de bons resultados. A nossa única garantia é de que os produtos correspondem às respetivas especificações técnicas, estando excluídas quaisquer outras garantias expressas ou implícitas, incluindo sem se limitar a elas, quaisquer garantias de adaptação do produto a fins específicos. No caso de a TSL verificar que os produtos entregues não correspondem às especificações, poderá, à sua escolha, substituir os produtos ou restituir o preço. O recebimento dos nossos produtos implica a aceitação automática destas condições, invalidando quaisquer disposições em contrário da nota de encomenda.