

BERASOFT 1895

FICHA TÉCNICA

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO: Tinta aquosa com base em emulsões vinílicas para aplicação no interior quando se pretende um acabamento de superior performance. Apresenta uma elevada resistência à esfrega e um acabamento liso semi-brilhante.

Este produto cumpre os limites estabelecidos no Decreto-Lei 181/2006 (Diretiva 2004/42/CE): A/a.

FORMA DE FORNECIMENTO: É fornecido em branco e cores em embalagens plásticas de 1, de 5 e de 15 Ltr.

FORMA DE ARMAZENAMENTO: Deve ser armazenado na sua embalagem de origem, hermeticamente fechada e a uma temperatura ambiente compreendida entre 5°C e 25°C, por um período médio de 24 meses.

CARACTERÍSTICAS

Brilho	Semi-brilhante (inferior a 60 a 60° e superior a 10 a 85°).	NP 4378
Resistência à lavagem e à esfrega húmida	Tipo II (superior a 5000 ciclos)	NP 4378
COV's	no máx. 29 gr/Ltr	Valor limite EU (Cat. A/a): 30 g/l (2010)

PREPARAÇÃO DO SUPORTE: O suporte deve estar seco e isento de gorduras e poeiras.

No caso de apresentar alcalinidade ou pulverulência deve aplicar-se previamente uma demão do PRIMÁRIO ACRÍLICO AQUOSO 1474 ou do BERALITE 1454.

No caso de substratos com manchas de humidade, nicotina ou outras aplicar previamente uma a duas demãos de primário anti-mancha 1478.

A obtenção de um acabamento perfeito com o BERASOFT 1894 só é conseguida em suportes completamente lisos.

CARACTERÍSTICAS DA APLICAÇÃO

PREPARAÇÃO DO PRODUTO: Agitar até total homogeneização.

BERASOFT 1895**FICHA TÉCNICA**

PROCESSO DE APLICAÇÃO: Trincha, rolo de pelo curto ou pistola convencional.

DILUIÇÃO: na primeira demão adicionar até 10 de água. Na(s) seguinte(s) adicionar entre 0 e 5% de água.

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO: temperatura entre 10 e 30 °C e humidade atmosférica inferior a 80%.

TEMPO DE SECAGEM (temperatura ambiente de 20°C e H.R. de 60%):

SUPERFICIAL: 30 minutos

PARA REPINTURA: 4 a 6 horas

RENDIMENTO: entre 12 e 16 m²/Ltr/demão, dependendo do tipo de suporte.

SEGURANÇA: Consulte sempre a Ficha de Dados de Segurança antes de utilizar o produto.