

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Tinta aquosa texturada fina à base de uma resina 100% acrílica para a proteção e decoração de fachadas.

Este produto cumpre os limites estabelecidos no Decreto-Lei 181/2006 (Directiva 2004/42/CE): A/c.

CARACTERÍSTICAS

- Excelentes propriedades de aderência, permeabilidade ao vapor de água, resistência aos alcalis e ao amarelecimento.
- Permite acabamentos mate de relevo fino.
- Permite disfarçar micro fissuras desenvolvidas em rebocos novos;
- Protegida contra o aparecimento de fungos e algas.

UTILIZAÇÃO

O BERACRYL-TEX 1315 é recomendado para a pintura de rebocos exteriores novos ou anteriormente pintados, tais como cimento, tijolo, etc.

FORMA DE ARMAZENAMENTO

O produto deve ser armazenado na sua embalagem de origem, hermeticamente fechada e a uma temperatura ambiente compreendida entre 5°C e 25°C, por um período médio de 12 meses.

PREPARAÇÃO DO SUPORTE/ SISTEMA DE PINTURA

No caso de rebocos novos, antes da aplicação do BERACRYL-TEX 1315 deve garantir-se um período mínimo de secagem de 28 dias.

No caso de rebocos anteriormente pintados, a aplicação deve ser precedida de lavagem com jacto de água.

Em qualquer dos casos, havendo presença de contaminação por fungos ou algas, estes

As informações contidas neste boletim técnico são prestadas de boa-fé. Resultam dos nossos melhores conhecimentos atuais e destinam-se a contribuir para a obtenção de bons resultados. A nossa única garantia é de que os produtos correspondem às respetivas especificações técnicas, estando excluídas quaisquer outras garantias expressas ou implícitas, incluindo sem se limitar a elas, quaisquer garantias de adaptação do produto a fins específicos. No caso de a TSL verificar que os produtos entregues não correspondem às especificações, poderá, à sua escolha, substituir os produtos ou restituir o preço. O recebimento dos nossos produtos implica a aceitação automática destas condições, invalidando quaisquer disposições em contrário da nota de encomenda.

BERACRYL-TEX 1315**FICHA TÉCNICA**

devem ser eliminados, utilizando-se a SOLUÇÃO P/ LAVAGEM E PREPARAÇÃO DE SUBSTRATOS 1962.

Após preparação da superfície, e estando esta devidamente seca, deve aplicar-se uma demão de PRIMÁRIO ACRÍLICO 1450 ou de PRIMÁRIO ACRÍLICO AQUOSO 1474, seguida de 2 a 3 demãos do BERACRYL-TEX 1415.

PREPARAÇÃO DO PRODUTO

Agitar até total homogeneização.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Densidade [ME-10]	1,35-1,50
Viscosidade [ME-37]	14.000-18.000 mPa.s
Secagem superficial	1 a 2 horas
Secagem p/ repintura	6 a 8 horas
COV's	No max. 39 gr/Ltr pronto-a-aplicar Valor limite EU (Cat A/c): 40 gr/Ltr (2010)

RENDIMENTO

O rendimento deste produto é bastante variável conforme o tipo e o estado do suporte, assim como das condições de aplicação. No entanto, como valor orientativo, pode considerar-se entre 4 e 6 m²/Ltr/demão.

SEGURANÇA

Consulte sempre a Ficha de Dados de Segurança antes de utilizar o produto.

As informações contidas neste boletim técnico são prestadas de boa-fé. Resultam dos nossos melhores conhecimentos atuais e destinam-se a contribuir para a obtenção de bons resultados. A nossa única garantia é de que os produtos correspondem às respetivas especificações técnicas, estando excluídas quaisquer outras garantias expressas ou implícitas, incluindo sem se limitar a elas, quaisquer garantias de adaptação do produto a fins específicos. No caso de a TSL verificar que os produtos entregues não correspondem às especificações, poderá, à sua escolha, substituir os produtos ou restituir o preço. O recebimento dos nossos produtos implica a aceitação automática destas condições, invalidando quaisquer disposições em contrário da nota de encomenda.