

**CARAPSOL 1400****FICHA TÉCNICA****IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO**

CARAPSOL 1400 é um revestimento duro quimicamente resistente, de elevada duração, destinado ao revestimento de paredes interiores de cozinhas, escolas, instalações hospitalares, laboratórios, escadarias, etc.

**CARACTERÍSTICAS**

- Boa opacidade e brancura.
- Fácil de aplicar.
- Disfarça pequenas irregularidades dos suportes.
- Ausência de cheiro, pelo que se pode continuar a habitar os aposentos durante a aplicação e a secagem da tinta.
- Confere ao suporte um aspeto decorativo.

**FORMA DE FORNECIMENTO**

CARAPSOL 1400 é fornecido na cor branca, em embalagens plásticas de 7,5 e de 22,5 kg.

**UTILIZAÇÃO**

CARAPSOL 1400 é recomendado para aplicar como primeira camada em paredes interiores, nomeadamente lambrins de corredores, entradas, vãos de escada e genericamente nos locais onde se pretenda obter um revestimento decorativo.

**FORMA DE ARMAZENAMENTO**

Deve ser armazenado na sua embalagem de origem, hermeticamente fechada e a uma temperatura ambiente compreendida entre 5°C e 25°C, por um período médio de 12 meses.

**PREPARAÇÃO DO SUPORTE**

O reboco deve apresentar um aspeto areado fino regular, estar firme, seco e isento de gorduras e poeiras. Deve ser escovado com a finalidade de serem removidas as areias mal aderentes.

Como primários recomendamos uma demão de PRIMÁRIO ACRÍLICO 1474 ou ACRÍLICO 1450 nos

As informações contidas neste boletim técnico são prestadas de boa-fé. Resultam dos nossos melhores conhecimentos atuais e destinam-se a contribuir para a obtenção de bons resultados. A nossa única garantia é de que os produtos correspondem às respetivas especificações técnicas, estando excluídas quaisquer outras garantias expressas ou implícitas, incluindo sem se limitar a elas, quaisquer garantias de adaptação do produto a fins específicos. No caso de a TSL verificar que os produtos entregues não correspondem às especificações, poderá, à sua escolha, substituir os produtos ou restituir o preço. O recebimento dos nossos produtos implica a aceitação automática destas condições, invalidando quaisquer disposições em contrário da nota de encomenda.

**CARAPSOL 1400****FICHA TÉCNICA**

casos em que se suspeite de forte alcalinidade ou de elevada pulverulência do suporte.

Recomendamos aplicar o ESMALTE HYDROSOL como acabamento.

**SISTEMA DE PINTURA**

1 - CARAPSOL 1400 pode ser aplicado a rolo, à trincha ou a pincel, de modo a se obter um filme de espessura variável conforme o acabamento desejado.

2 - Deixar endurecer um pouco e passar o rolo com o tipo de desenho de acabamento pretendido, sempre na mesma direção para homogeneizar o acabamento. No caso de ser necessário interromper a aplicação, deve-se aproveitar as zonas de arestas ou cantos das áreas a aplicar.

3 - Deixar secar pelo menos 48 horas antes de aplicar o acabamento.

**CARACTERÍSTICAS**

Viscosidade	40.000-80.000	ME-37 (H6, v=20 rpm) [mPa.s]
COV's	no max. 199 gr/Ltr	Valor limite EU (Cat. A/I): 200 g/l (2010)

**CARACTERÍSTICAS DA APLICAÇÃO**

**PREPARAÇÃO DO PRODUTO:** Agitar até total homogeneização.

**DILUIÇÃO:** Não necessita de qualquer diluição.

**TEMPOS DE SECAGEM**

- Superficial: 8 horas
- Para repintura: 48 horas

**RENDIMENTO**

Variável conforme as condições de aplicação e do suporte. Como valores médios orientativos podemos indicar 1 a 1,2 kg/m<sup>2</sup>.

**SEGURANÇA**

Consulte sempre a Ficha de Dados de Segurança antes de utilizar o produto.

As informações contidas neste boletim técnico são prestadas de boa-fé. Resultam dos nossos melhores conhecimentos atuais e destinam-se a contribuir para a obtenção de bons resultados. A nossa única garantia é de que os produtos correspondem às respetivas especificações técnicas, estando excluídas quaisquer outras garantias expressas ou implícitas, incluindo sem se limitar a elas, quaisquer garantias de adaptação do produto a fins específicos. No caso de a TSL verificar que os produtos entregues não correspondem às especificações, poderá, à sua escolha, substituir os produtos ou restituir o preço. O recebimento dos nossos produtos implica a aceitação automática destas condições, invalidando quaisquer disposições em contrário da nota de encomenda.