

**ESMALTE BERAFLOOR 2K 1590 (2:1)****FICHA TÉCNICA****IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO**

O ESMALTE BERAFLOOR 2K 1590 (2:1) é um esmalte 2 componentes formulado com resinas epóxi e pigmentos selecionados, apresentando boas características de resistência ao choque, ao desgaste e a vários produtos químicos.

**Este produto cumpre os limites estabelecidos no Decreto-Lei 181/2006 (Diretiva 2004/42/CE): A/j.**

**CARACTERÍSTICAS**

- Boa retenção e brilho (apenas no interior);
- Muito boa aderência;
- Boa resistência química;
- Boa resistência ao desgaste;
- Pode ser fornecido com acabamento liso ou antiderrapante (rugoso).

**FORMA DE FORNECIMENTO**

É fornecido em branco e cores, em embalagens metálicas de 1, de 5 e de 20 Ltr.

**UTILIZAÇÃO**

O ESMALTE BERAFLOOR 2K 1590 (2:1) é especialmente recomendado para pintura de pavimentos em betão no interior. Pode também ser aplicado sobre estruturas metálicas.

**FORMA DE ARMAZENAMENTO**

Deve ser armazenado na sua embalagem de origem, hermeticamente fechada e a uma temperatura ambiente compreendida entre 5°C e 25°C, por um período médio de 12 meses.

**PROCEDIMENTO PARA APLICAÇÃO DO PRODUTO**

1. Limpar muito bem toda a superfície a pintar, garantindo a eliminação completa de gorduras, silicones ou outras sujidades que limitem a aderência do revestimento a aplicar. Se houver persistência de gorduras após a lavagem, desengordurar com SUPERCLEAN 8000. Após completa secagem do substrato, proceda para o passo 2.
2. Preparação do produto: Homogeneizar muito bem o componente A (ESMALTE BERAFLOOR 2K 1590) e de seguida adicionar muito lentamente o componente B (ENDURECEDOR BERAFLOOR

As informações contidas neste boletim técnico são prestadas de boa-fé. Resultam dos nossos melhores conhecimentos atuais e destinam-se a contribuir para a obtenção de bons resultados. A nossa única garantia é de que os produtos correspondem às respetivas especificações técnicas, estando excluídas quaisquer outras garantias expressas ou implícitas, incluindo sem se limitar a elas, quaisquer garantias de adaptação do produto a fins específicos. No caso de a TSL verificar que os produtos entregues não correspondem às especificações, poderá, à sua escolha, substituir os produtos ou restituir o preço. O recebimento dos nossos produtos implica a aceitação automática destas condições, invalidando quaisquer disposições em contrário da nota de encomenda.

**ESMALTE BERAFLOOR 2K 1590 (2:1)****FICHA TÉCNICA**

1599). Adicionar 15% de DILUENTE BERAFLOOR 1594. O pot-life da mistura é de 6 horas.

2. Esperar 24 horas antes da aplicação da segunda demão, na qual o produto deve ser sujeito a uma diluição máxima de 10%. Se necessário, aplicar uma terceira demão.

No caso de se pretender um acabamento antiderrapante, recomenda-se aplicação de uma demão do produto na opção antiderrapante e a aplicação de uma demão final, na opção liso.

**CARACTERÍSTICAS**

Densidade [ME-10]	1,37-1,39 gr/cm <sup>3</sup> , cor branca
Cov's	No max. 499 gr/Ltr pronto-a-aplicar
	Valor limite EU (Cat A/i): 500 gr/Ltr (2010)

**CARACTERÍSTICAS DA APLICAÇÃO**

**PREPARAÇÃO DO PRODUTO:** Agitar até total homogeneização.

**PROCESSO DE APLICAÇÃO:** Pode ser aplicado à pistola, à trincha ou ao rolo.

**DILUIÇÃO:**

1ª demão: Diluir 15% com DILUENTE BERAFLOOR 1594.

Restantes demãos: Diluir 5% com DILUENTE BERAFLOOR 1594.

**TEMPOS DE SECAGEM**

Temperatura ambiente de 20°C e HR de 60%:

Secagem ao tacto	8 horas
P/ repintura	16 horas
Pisável	24 horas
Cura completa	3 dias

**RENDIMENTO**

Variável conforme o tipo e o estado do suporte e as condições de aplicação. Como valor orientativo, pode considerar-se entre 10 e 12 m<sup>2</sup>/Ltr/demão.

**SEGURANÇA**

Consulte sempre a Ficha de Dados de Segurança antes de utilizar o produto.

As informações contidas neste boletim técnico são prestadas de boa-fé. Resultam dos nossos melhores conhecimentos atuais e destinam-se a contribuir para a obtenção de bons resultados. A nossa única garantia é de que os produtos correspondem às respetivas especificações técnicas, estando excluídas quaisquer outras garantias expressas ou implícitas, incluindo sem se limitar a elas, quaisquer garantias de adaptação do produto a fins específicos. No caso de a TSL verificar que os produtos entregues não correspondem às especificações, poderá, à sua escolha, substituir os produtos ou restituir o preço. O recebimento dos nossos produtos implica a aceitação automática destas condições, invalidando quaisquer disposições em contrário da nota de encomenda.