

**AQUATELHA 1560****FICHA TÉCNICA****IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO**

O AQUATELHA 1560 é um produto baseado em emulsões acrílicas e pigmentos selecionados, concebido para pintura de vários tipos de telhados (argila, fibrocimento e cimento).

**Este produto cumpre os limites estabelecidos no Decreto-Lei 181/2006 (Diretiva 2004/42/CE): A/i.**

**CARACTERÍSTICAS**

- Excelente resistência aos álcalis e agressões atmosféricas.
- Muito boa aderência.
- Elevada retenção de cor.
- Fácil de lavar e aplicar.
- Ótimo poder de cobertura.
- Película lisa semi-brilhante.

**FORMA DE FORNECIMENTO**

É fornecido nas cores preto e telha, em embalagens plásticas de 1, 5 e 15 Ltr.

**UTILIZAÇÃO**

Tinta de elevada qualidade para a pintura de telhados.

**FORMA DE ARMAZENAMENTO**

O AQUATELHA 1560 deve ser armazenado na sua embalagem de origem, hermeticamente fechada e a uma temperatura ambiente compreendida entre 5°C e 25°C, por um período médio de 12 meses.

**PREPARAÇÃO DO SUPORTE**

Superfícies Novas - O suporte deve estar seco e isento de gorduras e poeiras.

**AQUATELHA 1560****FICHA TÉCNICA**

Repintura – Neste caso deve fazer-se uma boa lixagem da superfície, garantindo que toda a tinta já em desagregação é retirada.

Superfícies com a presença de fungos e algas: Limpar a superfície com água sob pressão ou escovagem e lavar de seguida com SOLUÇÃO P/ LAVAGEM E PREPARAÇÃO DE SUBSTRATOS.

**SISTEMA DE PINTURA**

Aplicar duas demãos de AQUATELHA 1560 após a devida preparação do substrato. No caso de algumas cores, poderá ser necessário a aplicação de uma 3ª demão para obtenção de total cobertura.

**CARACTERÍSTICAS**

Densidade	1,20-1,24	ME-10 [g/cm <sup>3</sup> ]
Viscosidade	1.200-2.000	ME-37 (H2, v=20 rpm) [mPa.s]
COV´s	no máx. 139 gr/Ltr	Valor limite EU (Cat. A/i): 140 g/l (2010)

**CARACTERÍSTICAS DA APLICAÇÃO****PREPARAÇÃO DO PRODUTO**

Agitar até total homogeneização.

**PROCESSO DE APLICAÇÃO**

Trincha ou rolo.

**DILUIÇÃO**

- 1ª demão – no máximo 10% de água.
- Restantes demãos – sem qualquer diluição.

**AQUATELHA 1560****FICHA TÉCNICA****TEMPOS DE SECAGEM**

Temperatura ambiente de 20°C e H.R. de 60%:

Seco ao toque	1 hora
Repintura	8 horas

**RENDIMENTO**

O rendimento deste produto é bastante variável conforme o tipo e o estado do suporte, assim como das condições de aplicação. No entanto, como valor orientativo, pode considerar-se entre 7 e 9 m<sup>2</sup>/Ltr/demão.

**SEGURANÇA**

Consulte sempre a Ficha de Dados de Segurança antes de utilizar o produto.