

BERALITE PA 1454**FICHA TÉCNICA****IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO**

BERALITE PA 1454 é um primário branco baseado em resinas de Hydro PLIOLITE[®] para aplicação no interior e no exterior, em pinturas novas e em repinturas.

Este produto cumpre os limites estabelecidos no Decreto-Lei 181/2006 (Diretiva 2004/42/CE) A/g.

**CARACTERÍSTICAS**

- Regulariza o substrato;
- Fácil de aplicar;
- Boa resistência à alcalinidade;
- Elevada capacidade de penetração no substrato;
- Boa capacidade de aglomeração.

FORMA DE FORNECIMENTO

O BERALITE PA 1454 é fornecido em embalagens de 1, de 5 e de 15 Ltr, em branco.

FORMA DE ARMAZENAMENTO

O produto deve ser armazenado na sua embalagem de origem, hermeticamente fechada e a uma temperatura ambiente compreendida entre 5°C e 25°C, por um período médio de 24 meses.

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Superfícies novas: deverão apresentar-se secas, firmes e isentas de gorduras e poeiras.

Superfícies anteriormente pintadas: escovar para retirar a tinta velha não aderente; refazer as zonas danificadas e remover poeiras e gorduras.

Na presença de contaminação por fungos e/ou algas deve ser utilizada a SOLUÇÃO P/ LAVAGEM E PREPARAÇÃO DE SUBSTRATOS 1962 antes da aplicação do sistema de pintura.

As informações contidas neste boletim técnico são prestadas de boa-fé. Resultam dos nossos melhores conhecimentos atuais e destinam-se a contribuir para a obtenção de bons resultados. A nossa única garantia é de que os produtos correspondem às respetivas especificações técnicas, estando excluídas quaisquer outras garantias expressas ou implícitas, incluindo sem se limitar a elas, quaisquer garantias de adaptação do produto a fins específicos. No caso de a TSL verificar que os produtos entregues não correspondem às especificações, poderá, à sua escolha, substituir os produtos ou restituir o preço. O recebimento dos nossos produtos implica a aceitação automática destas condições, invalidando quaisquer disposições em contrário da nota de encomenda.

BERALITE PA 1454

FICHA TÉCNICA

SISTEMA DE PINTURA

1) Aplicar o BERALITE PA 1454, sem qualquer diluição.

No caso de ser necessário lixar o primário e esta operação resultar na sua remoção total ou parcial, deve aplicar-se uma nova demão, também sem qualquer diluição.

2) Após secagem completa do primário (4 a 6 horas após a aplicação), aplicar o acabamento pretendido.



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Densidade [ME-10]	1,41-1,48
Viscosidade [ME-37]	3.000-3.500 (mPa.s)
COV's	No max. 29 gr/Ltr pronto-a-aplicar
	Valor limite EU (Cat A/g): 30 gr/Ltr (2010)

CARACTERÍSTICAS DA APLICAÇÃO

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO: O produto deve ser aplicado com temperaturas superiores a 5 °C e inferiores a 35 °C e com humidade relativa inferior a 80%. Evitar a aplicação com o suporte exposto diretamente ao sol ou vento intenso.

PREPARAÇÃO DO PRODUTO: Homogeneizar muito bem o produto antes da sua aplicação.

DILUIÇÃO: produto pronto a aplicar.

PROCESSO DE APLICAÇÃO: Rolo anti-gota, trincha ou pistola air-less.

TEMPOS DE SECAGEM:

Temperatura ambiente de 20°C e HR de 60%:

Secagem Superficial	1 hora
Repintura	4-6 horas

RENDIMENTO

Variável conforme o tipo e o estado do suporte, assim como das condições de aplicação. No entanto, como valor orientativo, pode considerar-se entre 9 e 12 m²/Ltr/demão.

SEGURANÇA

Consulte sempre a Ficha de Dados de Segurança antes de utilizar o produto.

As informações contidas neste boletim técnico são prestadas de boa-fé. Resultam dos nossos melhores conhecimentos atuais e destinam-se a contribuir para a obtenção de bons resultados. A nossa única garantia é de que os produtos correspondem às respetivas especificações técnicas, estando excluídas quaisquer outras garantias expressas ou implícitas, incluindo sem se limitar a elas, quaisquer garantias de adaptação do produto a fins específicos. No caso de a TSL verificar que os produtos entregues não correspondem às especificações, poderá, à sua escolha, substituir os produtos ou restituir o preço. O recebimento dos nossos produtos implica a aceitação automática destas condições, invalidando quaisquer disposições em contrário da nota de encomenda.