

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

O DECOPRIME 1462 é um primário aquoso baseado em emulsões acrílicas e pigmentos resistentes à alcalinidade, concebido para regularização da cor e aderência do substrato.

Este produto cumpre os limites estabelecidos no Decreto-Lei 181/2006 (Diretiva 2004/42/CE): A/g

CARACTERÍSTICAS

- Ajuda a regularizar o substrato;
- Promove a aderência dos Revestimentos de acabamento dos Sistemas de Isolamento Térmico pelo Exterior;
- Melhora a qualidade e o aspeto dos Revestimentos de acabamento.

FORMA DE FORNECIMENTO

É fornecido em embalagens plásticas de 22,5 Kg.

FORMA DE ARMAZENAMENTO

O DECOPRIME 1462 deve ser armazenado na sua embalagem de origem, hermeticamente fechada e a uma temperatura ambiente compreendida entre 5°C e 25°C, por um período médio de 12 meses.

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Os suportes devem estar bem secos, limpos e isentos de poeiras ou gorduras. Deve escovar-se bem o substrato, utilizando, se necessário a Solução 1962 P/ Preparação de Substratos.

SISTEMA DE PINTURA

Aplicar 1 demão do DECOPRIME 1462 na mesma cor do acabamento, sem qualquer diluição e após secagem completa (pelo menos 3 dias) da massa de barramento final.

CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICAÇÃO

Densidade	1,40-1,55	ME-10 [g/cm ³]
Viscosidade	3.500-5.000	ME-37 (H4, v=20 rpm) [mPa.s]
COV's	no max. 29 gr/Ltr	Valor limite EU (Cat. A/g): 30 g/l (2010)

CARACTERÍSTICAS DA APLICAÇÃO

PREPARAÇÃO DO PRODUTO

Agitar até homogeneização.

PROCESSO DE APLICAÇÃO

Pode ser aplicado ao rolo ou à trincha.

DILUIÇÃO

O produto é comercializado pronto-a-aplicar.

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

Não aplicar com temperaturas superiores a 25°C nem inferiores a 5°C, nem com tempo demasiado ventoso ou húmido.

RENDIMENTO

O rendimento deste produto é bastante variável conforme o tipo de aplicação. No entanto, como valor orientativo, pode considerar-se um rendimento entre 4 a 5 m²/Kg.

SEGURANÇA

Consulte sempre a Ficha de Dados de Segurança antes de utilizar o produto.