

PRIMÁRIO SOLSTOP 1470 BRANCO**FICHA TÉCNICA****IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO**

O PRIMÁRIO SOLSTOP 1470 é um produto baseado numa dispersão aquosa, pigmentos e cargas com granulometria selecionada. Foi desenvolvido para ser utilizado como isolador de boa performance em substratos no interior e exterior.

Este produto cumpre os limites estabelecidos no Decreto-Lei 181/2006 (Directiva 2004/42/CE) A/g.

CARACTERÍSTICAS

- Boa capacidade de penetração nos substratos.
- Fácil aplicação.
- Elevada brancura e cobertura, permitindo a redução do número de demãos de tinta.

FORMA DE FORNECIMENTO

É fornecido em branco, em embalagens de 1, 5 e 15 litros.

FORMA DE ARMAZENAMENTO

O produto deve ser armazenado na sua embalagem de origem, hermeticamente fechada e a uma temperatura ambiente compreendida entre 5°C e 25°C, por um período médio de 12 meses.

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

O substrato deve ter um tempo de cura de pelo menos 28 dias. Deve remover-se toda a sujidade e gorduras antes da aplicação do produto e reparar eventuais fissuras.

A superfície a isolar deve estar limpa, firme e convenientemente seca. Deve eliminar-se qualquer tipo de degradação através de escovagem e, em caso de presença de fungos, musgos ou algas, a superfície deve ser tratada com SOLUÇÃO PARA LAVAGEM E PREPARAÇÃO DE

As informações contidas neste boletim técnico são prestadas de boa-fé. Resultam dos nossos melhores conhecimentos atuais e destinam-se a contribuir para a obtenção de bons resultados. A nossa única garantia é de que os produtos correspondem às respetivas especificações técnicas, estando excluídas quaisquer outras garantias expressas ou implícitas, incluindo sem se limitar a elas, quaisquer garantias de adaptação do produto a fins específicos. No caso de a TSL verificar que os produtos entregues não correspondem às especificações, poderá, à sua escolha, substituir os produtos ou restituir o preço. O recebimento dos nossos produtos implica a aceitação automática destas condições, invalidando quaisquer disposições em contrário da nota de encomenda.

PRIMÁRIO SOLSTOP 1470 BRANCO**FICHA TÉCNICA**

SUBSTRATOS 1962 ou SOLUÇÃO DESINFETANTE PARA PAREDES 1961.

SISTEMA DE PINTURA

Aplicar uma demão do PRIMÁRIO 1470 e, após completa secagem, geralmente após 4 horas, aplicar a tinta de acabamento.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Densidade [ME-10]	1,27-1,29
Viscosidade [ME-37, Haste 3, v20]	1.500-3.000 (mPa.s)
COV's	No max. 29 gr/Ltr pronto-a-aplicar
	Valor limite EU (Cat A/g): 30 gr/Ltr (2010)

CARACTERÍSTICAS DA APLICAÇÃO**PREPARAÇÃO DO PRODUTO**

Agitar até total homogeneização.

PROCESSO DE APLICAÇÃO

Pode ser aplicado à pistola, à trincha ou ao rolo.

DILUIÇÃO

O PRIMÁRIO SOLSTOP 1470 é comercializado pronto-a-aplicar.

As informações contidas neste boletim técnico são prestadas de boa-fé. Resultam dos nossos melhores conhecimentos atuais e destinam-se a contribuir para a obtenção de bons resultados. A nossa única garantia é de que os produtos correspondem às respetivas especificações técnicas, estando excluídas quaisquer outras garantias expressas ou implícitas, incluindo sem se limitar a elas, quaisquer garantias de adaptação do produto a fins específicos. No caso de a TSL verificar que os produtos entregues não correspondem às especificações, poderá, à sua escolha, substituir os produtos ou restituir o preço. O recebimento dos nossos produtos implica a aceitação automática destas condições, invalidando quaisquer disposições em contrário da nota de encomenda.

PRIMÁRIO SOLSTOP 1470 BRANCO**FICHA TÉCNICA****RENDIMENTO**

O rendimento deste produto é variável conforme o tipo e o estado do suporte, assim como das condições de aplicação. No entanto, como valor orientativo, pode considerar-se entre 9 e 11 m²/Ltr/demão.

SEGURANÇA

Consulte sempre a Ficha de Dados de Segurança antes de utilizar o produto.

As informações contidas neste boletim técnico são prestadas de boa-fé. Resultam dos nossos melhores conhecimentos atuais e destinam-se a contribuir para a obtenção de bons resultados. A nossa única garantia é de que os produtos correspondem às respetivas especificações técnicas, estando excluídas quaisquer outras garantias expressas ou implícitas, incluindo sem se limitar a elas, quaisquer garantias de adaptação do produto a fins específicos. No caso de a TSL verificar que os produtos entregues não correspondem às especificações, poderá, à sua escolha, substituir os produtos ou restituir o preço. O recebimento dos nossos produtos implica a aceitação automática destas condições, invalidando quaisquer disposições em contrário da nota de encomenda.