

PRIMÁRIO ANTI-MANCHAS 1478

FICHA TÉCNICA

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

O PRIMÁRIO ANTI-MANCHAS 1478 é um produto baseado numa dispersão acrílica, pigmentos e cargas com granulometria selecionada. Foi desenvolvido para ser utilizado como isolador de manchas tais como café, tabaco, óleos, marcadores, entre outros, evitando a sua migração para a superfície e posterior manchamento da tinta de acabamento.

Este produto cumpre os limites estabelecidos no Decreto-Lei 181/2006 (Diretiva 2004/42/CE) A/g.

CARACTERÍSTICAS

- Boa capacidade de penetração nos substratos.
- Boa capacidade de estabilização de manchas, incluindo em substratos de madeira.
- Excelente aderência, mesmo sobre suportes difíceis.
- Elevada brancura e cobertura, permitindo a redução do número de demãos de tinta.

FORMA DE FORNECIMENTO

É fornecido em branco, em embalagens de 1, 5 e 15 litros.

FORMA DE ARMAZENAMENTO

Deve ser armazenado na sua embalagem de origem, hermeticamente fechada e a uma temperatura ambiente compreendida entre 5°C e 25°C, por um período médio de 12 meses.

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

O substrato deve ter um tempo de cura de pelo menos 28 dias. Deve remover-se toda a sujidade e gorduras antes da aplicação do produto.

A superfície a isolar deve estar limpa, firme e convenientemente seca. Deve eliminar-se qualquer tipo de degradação através de escovagem e, em caso de presença de fungos, musgos ou algas, a superfície deve ser tratada com Solução para Limpeza e Preparação de Substratos 1962 ou Solução Desinfetante para paredes 1961.

As informações contidas neste boletim técnico são prestadas de boa-fé. Resultam dos nossos melhores conhecimentos atuais e destinam-se a contribuir para a obtenção de bons resultados. A nossa única garantia é de que os produtos correspondem às respetivas especificações técnicas, estando excluídas quaisquer outras garantias expressas ou implícitas, incluindo sem se limitar a elas, quaisquer garantias de adaptação do produto a fins específicos. No caso de a TSL verificar que os produtos entregues não correspondem às especificações, poderá, à sua escolha, substituir os produtos ou restituir o preço. O recebimento dos nossos produtos implica a aceitação automática destas condições, invalidando quaisquer disposições em contrário da nota de encomenda.

PRIMÁRIO ANTI-MANCHAS 1478**FICHA TÉCNICA****SISTEMA DE PINTURA**

Aplicar uma demão do Primário 1478 e, após completa secagem, geralmente após 4 horas, aplicar a tinta de acabamento.

CARACTERÍSTICAS

Densidade:	1,25 – 1,35	ME-10 [g/cm ³]
Viscosidade:	2000-3000	ME-37 (H3, v=20 rpm) [mPa.s]
Cov's:	no máximo 29	Valor limite EU (Cat. A/g): 30 g/l (2010)

CARACTERÍSTICAS DA APLICAÇÃO

PREPARAÇÃO DO PRODUTO: Agitar até total homogeneização.

PROCESSO DE APLICAÇÃO: A aplicação pode ser feita à trincha, a rolo ou pincel.

DILUIÇÃO: O PRIMÁRIO 1478 é comercializado pronto-a-aplicar, podendo ser sujeito a uma diluição máxima de 10%.

TEMPOS DE SECAGEM: (Temperatura ambiente de 20°C e H.R. de 60%:)

Superficial	30 minutos
Repintura	5 horas

RENDIMENTO

Variável conforme o tipo e o estado do suporte, assim como das condições de aplicação. Como valor orientativo, pode considerar-se entre 10 e 12 m²/Ltr/demão.

SEGURANÇA

Consulte sempre a Ficha de Dados de Segurança antes de utilizar o produto.

As informações contidas neste boletim técnico são prestadas de boa-fé. Resultam dos nossos melhores conhecimentos atuais e destinam-se a contribuir para a obtenção de bons resultados. A nossa única garantia é de que os produtos correspondem às respetivas especificações técnicas, estando excluídas quaisquer outras garantias expressas ou implícitas, incluindo sem se limitar a elas, quaisquer garantias de adaptação do produto a fins específicos. No caso de a TSL verificar que os produtos entregues não correspondem às especificações, poderá, à sua escolha, substituir os produtos ou restituir o preço. O recebimento dos nossos produtos implica a aceitação automática destas condições, invalidando quaisquer disposições em contrário da nota de encomenda.