

PRIMÁRIO ACRÍLICO AQUOSO 1474**FICHA TÉCNICA****IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO**

O PRIMÁRIO ACRÍLICO AQUOSO 1474 BRANCO é um produto baseado numa dispersão 100% acrílica aquosa, pigmentos e cargas com granulometria selecionada. Foi desenvolvido para ser utilizado como isolador de excelente performance em substratos no interior e exterior.

Este produto cumpre os limites estabelecidos no Decreto-Lei 181/2006 (Diretiva 2004/42/CE): A/g.

CARACTERÍSTICAS

- Excelente Aderência.
- Boa capacidade de penetração nos substratos.
- Boa secagem.
- Fácil aplicação.
- Ideal para aplicação em substratos tais como estanhados, ceral, gesso e pladur.
- Elevada resistência à alcalinidade.

FORMA DE FORNECIMENTO

É fornecido em branco, em embalagens plásticas de 1, 5 e 15 Ltr.

UTILIZAÇÃO

O PRIMÁRIO ACRÍLICO AQUOSO BRANCO 1474 é especialmente recomendado para a preparação de superfícies antes da aplicação da tinta final, tanto em interiores como em exteriores.

FORMA DE ARMAZENAMENTO

Deve ser armazenado na sua embalagem de origem, hermeticamente fechada e a uma temperatura ambiente compreendida entre 5°C e 25°C, por um período médio de 12 meses.

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Os suportes devem estar bem secos, limpos e isentos de poeiras ou gorduras. Deve escovar-se bem o substrato, utilizando, no caso da presença de fungos e/ou algas, a Solução 1962 P/

As informações contidas neste boletim técnico são prestadas de boa-fé. Resultam dos nossos melhores conhecimentos atuais e destinam-se a contribuir para a obtenção de bons resultados. A nossa única garantia é de que os produtos correspondem às respetivas especificações técnicas, estando excluídas quaisquer outras garantias expressas ou implícitas, incluindo sem se limitar a elas, quaisquer garantias de adaptação do produto a fins específicos. No caso de a TSL verificar que os produtos entregues não correspondem às especificações, poderá, à sua escolha, substituir os produtos ou restituir o preço. O recebimento dos nossos produtos implica a aceitação automática destas condições, invalidando quaisquer disposições em contrário da nota de encomenda.

PRIMÁRIO ACRÍLICO AQUOSO 1474**FICHA TÉCNICA**

Preparação de Substratos.

SISTEMA DE PINTURA

Aplicar uma demão do Primário 1474 e, após completa secagem, geralmente após 4 horas, aplicar a tinta de acabamento.

CARACTERÍSTICAS

| | | |
|-------------|-------------------|---|
| Densidade | 1,20-1,30 | ME-10 [g/cm ³] |
| Viscosidade | 2.000-3.500 | ME-37 (H4, v=20 rpm) [mPa.s] |
| COV's | no max. 29 gr/Ltr | Valor limite EU (Cat. A/g): 30 g/l (2010) |

CARACTERÍSTICAS DA APLICAÇÃO

PREPARAÇÃO DO PRODUTO: Agitar até total homogeneização.

PROCESSO DE APLICAÇÃO: Pode ser aplicado à pistola, à trincha ou ao rolo.

DILUIÇÃO: O produto é comercializado pronto-a-aplicar, podendo ser diluído até 5%.

TEMPOS DE SECAGEM (Temperatura ambiente de 20°C e HR de 60%):

| | |
|------------------|-----------------|
| Secagem ao toque | 30 a 60 minutos |
| Repintura | 3 a 4 horas |

RENDIMENTO

O rendimento deste produto é bastante variável conforme o tipo e o estado do suporte, assim como das condições de aplicação. No entanto, como valor orientativo, pode considerar-se entre 10 e 12 m²/Ltr/demão.

SEGURANÇA

Consulte sempre a Ficha de Dados de Segurança antes de utilizar o produto.

As informações contidas neste boletim técnico são prestadas de boa-fé. Resultam dos nossos melhores conhecimentos atuais e destinam-se a contribuir para a obtenção de bons resultados. A nossa única garantia é de que os produtos correspondem às respetivas especificações técnicas, estando excluídas quaisquer outras garantias expressas ou implícitas, incluindo sem se limitar a elas, quaisquer garantias de adaptação do produto a fins específicos. No caso de a TSL verificar que os produtos entregues não correspondem às especificações, poderá, à sua escolha, substituir os produtos ou restituir o preço. O recebimento dos nossos produtos implica a aceitação automática destas condições, invalidando quaisquer disposições em contrário da nota de encomenda.