

WOODBERAC ACETINADO 1618**FICHA TÉCNICA****IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO**

O WOODBERAC ACETINADO 1618 é um lasur aquoso 100% acrílico para proteção e decoração de madeiras, tanto no exterior como no interior. Tem uma excelente capacidade de penetração na madeira e a sua elevada flexibilidade permite que acompanhe as variações dimensionais da madeira que resultam da exposição à intempérie.

Este produto cumpre os limites estabelecidos no Decreto-Lei 181/2006 (Directiva 2004/42/CE): A/e.

CARACTERÍSTICAS

- Fácil de aplicar;
- Secagem rápida;
- Cheiro pouco intenso;
- Excelente capacidade de penetração na madeira;
- Flexível;
- Proporciona um acabamento acetinado de aspeto natural;
- Boa resistência no exterior (no exterior aplicar apenas o produto em cores);
- Manutenção muito fácil.

FORMA DE FORNECIMENTO

É fornecido em incolor (apenas para aplicação em interiores) e em cores (para aplicação em interiores e em exteriores), em embalagens plásticas de 1Ltr, 5Ltr e 15 Ltr.

FORMA DE ARMAZENAMENTO

Deve ser armazenado na sua embalagem de origem, hermeticamente fechada e a uma temperatura ambiente compreendida entre 5°C e 25°C, por um período médio de 24 meses.

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

- Madeiras novas: o suporte deve estar seco e isento de gorduras e poeiras. Lixar a madeira com lixa de papel de grão médio, no sentido das fibras.
- Repintura: O produto antigo deve ser raspado cuidadosamente. Proceder de seguida conforme o previsto para madeiras novas.

As informações contidas neste boletim técnico são prestadas de boa-fé. Resultam dos nossos melhores conhecimentos atuais e destinam-se a contribuir para a obtenção de bons resultados. A nossa única garantia é de que os produtos correspondem às respetivas especificações técnicas, estando excluídas quaisquer outras garantias expressas ou implícitas, incluindo sem se limitar a elas, quaisquer garantias de adaptação do produto a fins específicos. No caso de a TSL verificar que os produtos entregues não correspondem às especificações, poderá, à sua escolha, substituir os produtos ou restituir o preço. O recebimento dos nossos produtos implica a aceitação automática destas condições, invalidando quaisquer disposições em contrário da nota de encomenda.

WOODBERAC ACETINADO 1618**FICHA TÉCNICA****CARACTERÍSTICAS**

Densidade [ME-10]	1,00-1,05 gr/cm ³
Viscosidade [ME-36]	50-60 KU
COV's	No max. 130 gr/Ltr pronto-a-aplicar Valor limite EU (Cat A/e): 129 gr/Ltr (2010)

CARACTERÍSTICAS DA APLICAÇÃO

PREPARAÇÃO DO PRODUTO: Agitar até total homogeneização.

PROCESSO DE APLICAÇÃO: Pode ser aplicado à trincha ou ao rolo. Devem ser aplicadas entre 2 a 3 demãos. Pode lixar-se entre demãos com uma lixa de papel de grão fino.

DILUIÇÃO: O produto é comercializado pronto-a-aplicar.

CONDIÇÕES AMBIENTAIS: Deve aplicar-se com temperaturas superiores a 5°C e humidade relativa inferior a 70%.

TEMPOS DE SECAGEM

Temperatura ambiente de 20°C e HR de 60%:

Secagem superficial	1,5 a 3 horas
Repintura	9 a 12 horas

RENDIMENTO

O rendimento deste produto é bastante variável conforme o tipo e o estado do suporte, assim como das condições de aplicação. No entanto, como valor orientativo, pode considerar-se entre 14 e 16 m²/Ltr/demão.

SEGURANÇA

Consulte sempre a Ficha de Dados de Segurança antes de utilizar o produto.

As informações contidas neste boletim técnico são prestadas de boa-fé. Resultam dos nossos melhores conhecimentos atuais e destinam-se a contribuir para a obtenção de bons resultados. A nossa única garantia é de que os produtos correspondem às respetivas especificações técnicas, estando excluídas quaisquer outras garantias expressas ou implícitas, incluindo sem se limitar a elas, quaisquer garantias de adaptação do produto a fins específicos. No caso de a TSL verificar que os produtos entregues não correspondem às especificações, poderá, à sua escolha, substituir os produtos ou restituir o preço. O recebimento dos nossos produtos implica a aceitação automática destas condições, invalidando quaisquer disposições em contrário da nota de encomenda.