

VERNIZ EXTRASOL HS BRILHANTE 1620

FICHA TÉCNICA

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

O VERNIZ EXTRASOL HS BRILHANTE 1620 é um verniz à base de resinas sintéticas, de alta durabilidade aconselhado para superfícies de madeira no interior e no exterior. É especialmente recomendado para envernizar todo o tipo de madeiras.

Este produto cumpre os limites estabelecidos no Decreto-Lei 181/2006 (Directiva 2004/42/CE): A/e.

CARACTERÍSTICAS

- Boa elasticidade.
- Muito boa resistência aos UV.
- Excelente aplicabilidade.
- Acabamento de aspeto brilhante e incolor.

FORMA DE FORNECIMENTO

O VERNIZ EXTRASOL HS BRILHANTE 1620 é fornecido em incolor, em embalagens metálicas de 1, de 5 e 25 litros.

FORMA DE ARMAZENAMENTO

O produto deve ser armazenado na sua embalagem de origem, hermeticamente fechada e a uma temperatura ambiente compreendida entre 5°C e 25°C, por um período médio de 12 meses.

PREPARAÇÃO DO SUPORTE/ SISTEMA DE PINTURA

Superfícies novas: limpar muito bem e garantir a inexistência de poeiras ou gorduras.

Superfícies anteriormente envernizadas: lixar e desgordurar, com o fim de remover o brilho e melhorar a aderência. As superfícies danificadas devem ser raspadas, a fim de remover totalmente o verniz antigo. Proceder de seguida como em superfícies novas.

As informações contidas neste boletim técnico são prestadas de boa-fé. Resultam dos nossos melhores conhecimentos atuais e destinam-se a contribuir para a obtenção de bons resultados. A nossa única garantia é de que os produtos correspondem às respetivas especificações técnicas, estando excluídas quaisquer outras garantias expressas ou implícitas, incluindo sem se limitar a elas, quaisquer garantias de adaptação do produto a fins específicos. No caso de a TSL verificar que os produtos entregues não correspondem às especificações, poderá, à sua escolha, substituir os produtos ou restituir o preço. O recebimento dos nossos produtos implica a aceitação automática destas condições, invalidando quaisquer disposições em contrário da nota de encomenda.

VERNIZ EXTRASOL HS BRILHANTE 1620**FICHA TÉCNICA****CARACTERÍSTICAS DA APLICAÇÃO**

PREPARAÇÃO DO PRODUTO: Agitar até total homogeneização.

DILUIÇÃO: Diluir até 10% com DILUENTE 4230.

PROCESSO DE APLICAÇÃO: A aplicação deve ser feita à trincha ou ao rolo.

NÚMERO DE DEMÃOS: no mínimo 3 demãos, com um intervalo mínimo de 24 horas entre demão e lixagem com lixa grão fino.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Densidade [ME-10]	0,92-0,96
Viscosidade [ME-34 ASTM D 1200]	110-150"
COV's	No max. 399 gr/Ltr pronto-a-aplicar Valor limite EU (Cat A/e): 400 gr/Ltr (2010)

TEMPOS DE SECAGEM (temperatura ambiente de 20°C e H.R. de 60%):

Superficial	Cerca de 10 horas
Para repintura	24 horas

RENDIMENTO

O rendimento deste produto é bastante variável conforme o tipo e as condições do suporte, assim como das condições de aplicação. No entanto, como valor orientativo, pode considerar-se um valor entre 9 e 12 m²/Ltr/demão.

SEGURANÇA

Consulte sempre a Ficha de Dados de Segurança antes de utilizar o produto.

As informações contidas neste boletim técnico são prestadas de boa-fé. Resultam dos nossos melhores conhecimentos atuais e destinam-se a contribuir para a obtenção de bons resultados. A nossa única garantia é de que os produtos correspondem às respetivas especificações técnicas, estando excluídas quaisquer outras garantias expressas ou implícitas, incluindo sem se limitar a elas, quaisquer garantias de adaptação do produto a fins específicos. No caso de a TSL verificar que os produtos entregues não correspondem às especificações, poderá, à sua escolha, substituir os produtos ou restituir o preço. O recebimento dos nossos produtos implica a aceitação automática destas condições, invalidando quaisquer disposições em contrário da nota de encomenda.