

VERNIZ DECORSOL HS 1625**FICHA TÉCNICA****IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO**

O VERNIZ DECORSOL HS 1625 é um verniz à base de resinas sintéticas, de alta durabilidade aconselhado para superfícies interiores e exteriores. É especialmente recomendado para envernizar todo o tipo de madeiras.

Este produto cumpre os limites estabelecidos no Decreto-Lei 181/2006 (Directiva 2004/42/CE): A/e.

CARACTERÍSTICAS

- Boa elasticidade.
- Muito boa resistência aos UV.
- Excelente aplicabilidade.
- Acabamento de aspeto fosco.

FORMA DE FORNECIMENTO

O VERNIZ DECORSOL HS 1625 é incolor e é fornecido em embalagens metálicas de 1, 5 e 25 litros.

FORMA DE ARMAZENAMENTO

O produto deve ser armazenado na sua embalagem de origem, hermeticamente fechada e a uma temperatura ambiente compreendida entre 5°C e 25°C, por um período médio de 12 meses.

PREPARAÇÃO DO SUPORTE/ SISTEMA DE PINTURA

Superfícies novas, limpar muito bem e garantir a inexistência de poeiras ou gorduras.

Superfícies anteriormente envernizadas: lixar e desengordurar, com o fim de remover o brilho e melhorar a aderência. As Superfícies danificadas devem ser raspadas, a fim de remover totalmente o verniz antigo. Proceder de seguida como em superfícies novas.

As informações contidas neste boletim técnico são prestadas de boa-fé. Resultam dos nossos melhores conhecimentos atuais e destinam-se a contribuir para a obtenção de bons resultados. A nossa única garantia é de que os produtos correspondem às respetivas especificações técnicas, estando excluídas quaisquer outras garantias expressas ou implícitas, incluindo sem se limitar a elas, quaisquer garantias de adaptação do produto a fins específicos. No caso de a TSL verificar que os produtos entregues não correspondem às especificações, poderá, à sua escolha, substituir os produtos ou restituir o preço. O recebimento dos nossos produtos implica a aceitação automática destas condições, invalidando quaisquer disposições em contrário da nota de encomenda.

VERNIZ DECORSOL HS 1625**FICHA TÉCNICA****PREPARAÇÃO DO PRODUTO**

Agitar até total homogeneização.

PREPARAÇÃO DO PRODUTO

Diluir até 15% com DILUENTE 4230.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Densidade [ME-10]	0,94-0,96
Viscosidade [ME-34 ASTM D 1200]	110-150"
COV's	No max. 399 gr/Ltr pronto-a-aplicar Valor limite EU (Cat A/e): 400 gr/Ltr (2010)

RENDIMENTO

O rendimento deste produto é bastante variável conforme o tipo e as condições do suporte, assim como das condições de aplicação. No entanto, como valor orientativo, pode considerar-se entre 10 e 12 m²/Ltr/demão.

SEGURANÇA

Consulte sempre a Ficha de Dados de Segurança antes de utilizar o produto.

As informações contidas neste boletim técnico são prestadas de boa-fé. Resultam dos nossos melhores conhecimentos atuais e destinam-se a contribuir para a obtenção de bons resultados. A nossa única garantia é de que os produtos correspondem às respetivas especificações técnicas, estando excluídas quaisquer outras garantias expressas ou implícitas, incluindo sem se limitar a elas, quaisquer garantias de adaptação do produto a fins específicos. No caso de a TSL verificar que os produtos entregues não correspondem às especificações, poderá, à sua escolha, substituir os produtos ou restituir o preço. O recebimento dos nossos produtos implica a aceitação automática destas condições, invalidando quaisquer disposições em contrário da nota de encomenda.