

VERNIZ ACRISOL 1680**FICHA TÉCNICA****IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO**

O VERNIZ ACRISOL 1680 é um produto aquoso à base de resinas acrílicas modificadas, com excelente aderência e resistência à alcalinidade.

Este produto cumpre os limites estabelecidos no Decreto-Lei 181/2006 (Directiva 2004/42/CE): A/c.

CARACTERÍSTICAS

- Secagem Rápida;
- Disponível em brilhante, 1/2 brilho e em mate;
- Fácil de aplicar;
- Proporciona um acabamento natural.

FORMA DE FORNECIMENTO

É fornecido em embalagens plásticas de 1, 5 e 15 Ltr.

UTILIZAÇÃO

É especialmente recomendado para envernizar superfícies minerais, tais como betão, cimento, pedra, etc.

FORMA DE ARMAZENAMENTO

O VERNIZ ACRISOL 1680 deve ser armazenado na sua embalagem de origem, hermeticamente fechada e a uma temperatura ambiente compreendida entre 5°C e 25°C, por um período médio de 12 meses.

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Os suportes devem estar bem secos, limpos e isentos de poeiras ou gorduras.

As informações contidas neste boletim técnico são prestadas de boa-fé. Resultam dos nossos melhores conhecimentos atuais e destinam-se a contribuir para a obtenção de bons resultados. A nossa única garantia é de que os produtos correspondem às respetivas especificações técnicas, estando excluídas quaisquer outras garantias expressas ou implícitas, incluindo sem se limitar a elas, quaisquer garantias de adaptação do produto a fins específicos. No caso de a TSL verificar que os produtos entregues não correspondem às especificações, poderá, à sua escolha, substituir os produtos ou restituir o preço. O recebimento dos nossos produtos implica a aceitação automática destas condições, invalidando quaisquer disposições em contrário da nota de encomenda.

VERNIZ ACRISOL 1680**FICHA TÉCNICA****SISTEMA DE PINTURA**

- Superfícies novas: devem estar bem secas, limpas e isentas de poeiras.
- Repintura de superfícies anteriormente envernizadas: lixar de forma a remover o brilho e melhorar a aderência; As superfícies danificadas devem ser raspadas, a fim de remover totalmente o verniz velho. Proceder de seguida como em superfícies novas.

CARACTERÍSTICAS

Densidade [ME-10]	1,00-1,04 gr/cm ³
Viscosidade [ME-36]	60-80 KU
Cov's	No max. 39 gr/Ltr pronto-a-aplicar Valor limite EU (Cat A/c): 40 gr/Ltr (2010)

CARACTERÍSTICAS DA APLICAÇÃO**PREPARAÇÃO DO PRODUTO**

Agitar até total homogeneização.

PROCESSO DE APLICAÇÃO

Pode ser aplicado à pistola, à trincha ou ao rolo.

DILUIÇÃO

1ª demão: Diluir 15 a 20% com água limpa.

Restantes demãos: Diluir entre 0 e 5% com água limpa.

Para aplicação à pistola, pode ser necessário aumentar a diluição.

As informações contidas neste boletim técnico são prestadas de boa-fé. Resultam dos nossos melhores conhecimentos atuais e destinam-se a contribuir para a obtenção de bons resultados. A nossa única garantia é de que os produtos correspondem às respetivas especificações técnicas, estando excluídas quaisquer outras garantias expressas ou implícitas, incluindo sem se limitar a elas, quaisquer garantias de adaptação do produto a fins específicos. No caso de a TSL verificar que os produtos entregues não correspondem às especificações, poderá, à sua escolha, substituir os produtos ou restituir o preço. O recebimento dos nossos produtos implica a aceitação automática destas condições, invalidando quaisquer disposições em contrário da nota de encomenda.

VERNIZ ACRISOL 1680**FICHA TÉCNICA****TEMPOS DE SECAGEM**

Temperatura ambiente de 20°C e HR de 60%:

Secagem ao toque	2 a 3 horas
Repintura	8 horas

RENDIMENTO

O rendimento deste produto é bastante variável conforme o tipo e o estado do suporte, assim como das condições de aplicação. No entanto, como valor orientativo, pode considerar-se entre 8 e 10 m²/Ltr/demão.

SEGURANÇA

Consulte sempre a Ficha de Dados de Segurança antes de utilizar o produto.

As informações contidas neste boletim técnico são prestadas de boa-fé. Resultam dos nossos melhores conhecimentos atuais e destinam-se a contribuir para a obtenção de bons resultados. A nossa única garantia é de que os produtos correspondem às respetivas especificações técnicas, estando excluídas quaisquer outras garantias expressas ou implícitas, incluindo sem se limitar a elas, quaisquer garantias de adaptação do produto a fins específicos. No caso de a TSL verificar que os produtos entregues não correspondem às especificações, poderá, à sua escolha, substituir os produtos ou restituir o preço. O recebimento dos nossos produtos implica a aceitação automática destas condições, invalidando quaisquer disposições em contrário da nota de encomenda.