

DESMOBERAC 1790**FICHA TÉCNICA****IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO**

O DESMOBERAC 1790 é uma membrana líquida transparente à base de resinas de poliuretano para impermeabilização e proteção. É um produto monocomponente que cura por reação com a humidade atmosférica, formando uma membrana hidrofóbica e altamente durável, com excelente aderência. Ao ser totalmente alifática resiste aos UV's não sofrendo amarelecimento.

Este produto cumpre os limites estabelecidos no Decreto-Lei 181/2006 (Diretiva 2004/42/CE): A/i.

UTILIZAÇÃO

Impermeabilização e proteção de coberturas transitáveis, tais como terraços e varandas. Pode ser utilizado em suportes tais como pedra, madeira e betão. Para substratos de cerâmica, aplicar previamente o PROMOTOR DE ADERÊNCIA 6305.

CARACTERÍSTICAS

- Permite obtenção de uma membrana totalmente transparente, em acabamento liso ou antiderrapante.
- Muito boa aderência sobre vários tipos de substratos.
- Elevada resistência aos UV's, não amarecendo com a passagem do tempo.
- Muito elevada elasticidade.
- Apresenta excelente resistência térmica, não amaciando quando sujeito a elevadas temperaturas e mantendo a elasticidade a temperaturas até - 40°C.

PRECAUÇÕES

Não limpar os suportes protegidos com DESMOBERAC 1790 com lixívia ou outros produtos corrosivos.

FORMA DE FORNECIMENTO

É fornecido em incolor em embalagens metálicas de 1, de 5 e de 20 Ltr.

FORMA DE ARMAZENAMENTO

Deve ser armazenada na sua embalagem de origem, hermeticamente fechada e a uma temperatura ambiente compreendida entre 5°C e 25°C, por um período médio de 12 meses.

As informações contidas neste boletim técnico são prestadas de boa-fé. Resultam dos nossos melhores conhecimentos atuais e destinam-se a contribuir para a obtenção de bons resultados. A nossa única garantia é de que os produtos correspondem às respetivas especificações técnicas, estando excluídas quaisquer outras garantias expressas ou implícitas, incluindo sem se limitar a elas, quaisquer garantias de adaptação do produto a fins específicos. No caso de a TSL verificar que os produtos entregues não correspondem às especificações, poderá, à sua escolha, substituir os produtos ou restituir o preço. O recebimento dos nossos produtos implica a aceitação automática destas condições, invalidando quaisquer disposições em contrário da nota de encomenda.

DESMOBERAC 1790**FICHA TÉCNICA**

Uma vez aberto deve ser consumido na totalidade.

CARACTERÍSTICAS

Densidade [ME-10]	0,95-1,05 gr/cm ³
Teor em sólidos (massa)	82±2 (teórico)
COV's	No max. 499 gr/Ltr
	Valor limite EU (Cat A/i): 500 gr/Ltr (2010)

CARACTERÍSTICAS DA APLICAÇÃO**PREPARAÇÃO DO SUPORTE/SISTEMA DE PINTURA**

1 - Se possível lave o substrato com jato de água. Remova qualquer óleo, cera ou gorduras que possam existir no substrato. O suporte deve ficar limpo, seco e isento de poeiras e humidade.

2 - Recomendamos limpar o suporte com um pano limpo e o PROMOTOR DE ADERÊNCIA 6305 especialmente no caso de substratos pouco porosos como é o caso dos cerâmicos. Deixe secar durante 30 minutos.

3 - Aplicar pelo menos duas demãos do DESMOBERAC 1790.

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO: Não aplicar em suportes com temperatura superior a 35 °C.

PREPARAÇÃO DO PRODUTO: Agitar até total homogeneização.

PROCESSO DE APLICAÇÃO: Pode ser aplicado à pistola, à trincha, ao rolo ou à espátula.

DILUIÇÃO: Produto pronto-a-aplicar.

TEMPOS DE SECAGEM (Temperatura ambiente de 20°C e HR de 60%):

Tacto | 6 horas

Repintura | 6 a 24 horas, dependendo das condições atmosféricas.

Deve ser aplicado em camadas muito finas. A repintura deve ocorrer sempre antes de passarem 24 horas após aplicação da camada anterior.

CONSUMO: 1,3 a 1,5 Kg/m² para impermeabilização e 0,7 a 0,9 Kg/m² para manutenção.

SEGURANÇA

Consulte sempre a Ficha de Dados de Segurança antes de utilizar o produto.

As informações contidas neste boletim técnico são prestadas de boa-fé. Resultam dos nossos melhores conhecimentos atuais e destinam-se a contribuir para a obtenção de bons resultados. A nossa única garantia é de que os produtos correspondem às respetivas especificações técnicas, estando excluídas quaisquer outras garantias expressas ou implícitas, incluindo sem se limitar a elas, quaisquer garantias de adaptação do produto a fins específicos. No caso de a TSL verificar que os produtos entregues não correspondem às especificações, poderá, à sua escolha, substituir os produtos ou restituir o preço. O recebimento dos nossos produtos implica a aceitação automática destas condições, invalidando quaisquer disposições em contrário da nota de encomenda.