

WOODCARE EXTERIOR 1982**FICHA TÉCNICA****IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO**

O WOODCARE EXTERIOR 1982 é um produto aquoso à base de óleo indicado para a proteção de portas, janelas, lambris, casas pré-fabricadas, decks e madeiras decorativas em geral.

É um produto de muito fácil aplicação que não forma filme, repelente à água e com uma excelente capacidade de impregnação na madeira.

CARACTERÍSTICAS

Muito Fácil de Aplicar;

Fácil manutenção (não necessita de lixagem nem raspagem antes da repintura para manutenção);

Elevada resistência à intempérie.

FORMA DE FORNECIMENTO

É fornecido em cores, em embalagens plásticas de 1, 5 e 25 Ltr.

FORMA DE ARMAZENAMENTO

O WOODCARE EXTERIOR 1982 deve ser armazenado na sua embalagem de origem, hermeticamente fechada e a uma temperatura ambiente compreendida entre 5°C e 25°C, por um período médio de 12 meses.

PREPARAÇÃO DE SUPORTE

Superfícies novas: devem estar bem secas, limpas e isentas de poeiras ou gorduras.

Superfícies anteriormente envernizadas: lavar bem e deixar secar, eliminando poeiras ou gorduras.

As informações contidas neste boletim técnico são prestadas de boa-fé. Resultam dos nossos melhores conhecimentos atuais e destinam-se a contribuir para a obtenção de bons resultados. A nossa única garantia é de que os produtos correspondem às respetivas especificações técnicas, estando excluídas quaisquer outras garantias expressas ou implícitas, incluindo sem se limitar a elas, quaisquer garantias de adaptação do produto a fins específicos. No caso de a TSL verificar que os produtos entregues não correspondem às especificações, poderá, à sua escolha, substituir os produtos ou restituir o preço. O recebimento dos nossos produtos implica a aceitação automática destas condições, invalidando quaisquer disposições em contrário da nota de encomenda.

WOODCARE EXTERIOR 1982**FICHA TÉCNICA**

Superfícies danificadas: devem ser raspadas, procedendo de seguida como em superfícies novas.

SISTEMA DE PINTURA

Aplicar 3 a 4 demãos do produto sem qualquer diluição, ao rolo ou à trincha. Homogeneizar muito bem o produto antes de usar.

CARACTERÍSTICAS

Densidade: 0,96-1,02 gr/cm³

RENDIMENTO

A título orientativo considera-se o valor de 10 a 15 m²/Ltr/demão.

SEGURANÇA

Consulte sempre a Ficha de Dados de Segurança antes de utilizar o produto.

As informações contidas neste boletim técnico são prestadas de boa-fé. Resultam dos nossos melhores conhecimentos atuais e destinam-se a contribuir para a obtenção de bons resultados. A nossa única garantia é de que os produtos correspondem às respetivas especificações técnicas, estando excluídas quaisquer outras garantias expressas ou implícitas, incluindo sem se limitar a elas, quaisquer garantias de adaptação do produto a fins específicos. No caso de a TSL verificar que os produtos entregues não correspondem às especificações, poderá, à sua escolha, substituir os produtos ou restituir o preço. O recebimento dos nossos produtos implica a aceitação automática destas condições, invalidando quaisquer disposições em contrário da nota de encomenda.