

### IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

O IMPERMEABILIZANTE P/ TELHAS 1985 é um produto de secagem rápida à base de resinas acrílicas modificadas e com excelente aderência a qualquer tipo de suporte mineral.

**Este produto cumpre os limites estabelecidos no Decreto-Lei 181/2006 (Directiva 2004/42/CE): A/h.**

### CARACTERÍSTICAS

- Fácil de aplicar;
- Secagem rápida;
- Pode ser comercializado em brilhante, acetinado e mate.

### FORMA DE FORNECIMENTO

É fornecido em embalagens de 5 e 20 litros.

### FORMA DE ARMAZENAMENTO

O produto deve ser armazenado na sua embalagem de origem, hermeticamente fechada e a uma temperatura ambiente compreendida entre 5°C e 25°C, por um período médio de 8 meses.

### PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Superfícies novas: deverão apresentar-se secas e isentas de gorduras e poeiras.

Repintura: remover qualquer filme antigo que não esteja em perfeitas condições de aderência ao substrato. Garantir que a superfície se encontra seca e isenta de gorduras e poeiras.

Para qualquer uma das situações (superfícies novas ou repintura) pode utilizar-se o BERACLEANER 1914 ou a SOLUÇÃO P/ LAVAGEM E PREPARAÇÃO DE SUBSTRATOS 1962 como agente de limpeza.

As informações contidas neste boletim técnico são prestadas de boa-fé. Resultam dos nossos melhores conhecimentos atuais e destinam-se a contribuir para a obtenção de bons resultados. A nossa única garantia é de que os produtos correspondem às respetivas especificações técnicas, estando excluídas quaisquer outras garantias expressas ou implícitas, incluindo sem se limitar a elas, quaisquer garantias de adaptação do produto a fins específicos. No caso de a TSL verificar que os produtos entregues não correspondem às especificações, poderá, à sua escolha, substituir os produtos ou restituir o preço. O recebimento dos nossos produtos implica a aceitação automática destas condições, invalidando quaisquer disposições em contrário da nota de encomenda.

**CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO**

Densidade [ME-10]	0,90-0,92
COV's	No max. 750 gr/Ltr pronto-a-aplicar
	Valor limite EU (Cat A/h): 749 gr/Ltr (2010)

**CARACTERÍSTICAS DA APLICAÇÃO****PREPARAÇÃO DO PRODUTO**

Agitar até total homogeneização.

**PROCESSO DE APLICAÇÃO**

Pode ser aplicado à pistola, à trincha ou ao rolo.

Deve ser aplicado em 2 demãos.

**DILUIÇÃO**

Produto comercializado pronto-a-aplicar.

**TEMPOS DE SECAGEM**

Seco ao Pó: 30 a 60 minutos

Seco totalmente: 24 horas

**RENDIMENTO**

O rendimento deste produto é variável conforme o tipo e o estado do suporte, assim como das condições de aplicação. No entanto, como valor orientativo, pode considerar-se entre 8 e 10 m<sup>2</sup>/Ltr/demão.

**SEGURANÇA**

Consulte sempre a Ficha de Dados de Segurança antes de utilizar o produto.

As informações contidas neste boletim técnico são prestadas de boa-fé. Resultam dos nossos melhores conhecimentos atuais e destinam-se a contribuir para a obtenção de bons resultados. A nossa única garantia é de que os produtos correspondem às respetivas especificações técnicas, estando excluídas quaisquer outras garantias expressas ou implícitas, incluindo sem se limitar a elas, quaisquer garantias de adaptação do produto a fins específicos. No caso de a TSL verificar que os produtos entregues não correspondem às especificações, poderá, à sua escolha, substituir os produtos ou restituir o preço. O recebimento dos nossos produtos implica a aceitação automática destas condições, invalidando quaisquer disposições em contrário da nota de encomenda.