

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

O IMPERMEABILIZANTE P/ TELHAS AQUOSO 1987 é um produto aquoso de secagem rápida à base de resinas acrílicas modificadas e com excelente aderência a qualquer tipo de suporte mineral.

Este produto cumpre os limites estabelecidos no Decreto-Lei 181/2006 (Directiva 2004/42/CE) A/g.

CARACTERÍSTICAS

- Fácil de aplicar;
- Secagem rápida;
- Pode ser comercializado em brilhante, acetinado e mate.

FORMA DE FORNECIMENTO

É fornecido em embalagens de 5 e 15 litros.

FORMA DE ARMAZENAMENTO

O produto deve ser armazenado na sua embalagem de origem, hermeticamente fechada e a uma temperatura ambiente compreendida entre 5°C e 25°C, por um período médio de 8 meses.

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Superfícies novas: deverão apresentar-se secas e isentas de gorduras e poeiras.

Superfícies de betão: é aconselhável que se prepare a superfície fazendo uma limpeza com solução ácida seguida de lavagem e secagem. Se se tiver usado um endurecedor do cimento, este deve ser completamente removido com uma solução ácida ou mecanicamente para que se obtenha aderência satisfatória.

As informações contidas neste boletim técnico são prestadas de boa-fé. Resultam dos nossos melhores conhecimentos atuais e destinam-se a contribuir para a obtenção de bons resultados. A nossa única garantia é de que os produtos correspondem às respetivas especificações técnicas, estando excluídas quaisquer outras garantias expressas ou implícitas, incluindo sem se limitar a elas, quaisquer garantias de adaptação do produto a fins específicos. No caso de a TSL verificar que os produtos entregues não correspondem às especificações, poderá, à sua escolha, substituir os produtos ou restituir o preço. O recebimento dos nossos produtos implica a aceitação automática destas condições, invalidando quaisquer disposições em contrário da nota de encomenda.

IMPERMEABILIZANTE P/ TELHAS 1987**FICHA TÉCNICA****CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO**

Densidade [ME-10]	0,98-1,05
Viscosidade [ME-36]	65-80 KU
COV's	No max. 29 gr/Ltr pronto-a-aplicar Valor limite EU (Cat A/g): 30 gr/Ltr (2010)

CARACTERÍSTICAS DA APLICAÇÃO**PREPARAÇÃO DO PRODUTO**

Agitar até total homogeneização.

PROCESSO DE APLICAÇÃO

Pode ser aplicado à pistola, à trincha ou ao rolo.

Deve ser aplicado em 2 demãos.

DILUIÇÃO

Utilizar água limpa:

1ª demão: 25% de diluição

2ª demão: 15% de diluição

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

Nunca aplicar sob temperaturas inferiores a 5 °C nem em situações de humidade relativa superior a 80%. Não deve ser aplicado em condições de tempo chuvoso ou se estiver prevista a ocorrência de aguaceiros ou condições de humidade relativa superior a 80% nas 12 horas a seguir à aplicação do produto.

As informações contidas neste boletim técnico são prestadas de boa-fé. Resultam dos nossos melhores conhecimentos atuais e destinam-se a contribuir para a obtenção de bons resultados. A nossa única garantia é de que os produtos correspondem às respetivas especificações técnicas, estando excluídas quaisquer outras garantias expressas ou implícitas, incluindo sem se limitar a elas, quaisquer garantias de adaptação do produto a fins específicos. No caso de a TSL verificar que os produtos entregues não correspondem às especificações, poderá, à sua escolha, substituir os produtos ou restituir o preço. O recebimento dos nossos produtos implica a aceitação automática destas condições, invalidando quaisquer disposições em contrário da nota de encomenda.

IMPERMEABILIZANTE P/ TELHAS 1987**FICHA TÉCNICA****TEMPOS DE SECAGEM**

Seco ao Pó: 30 a 60 minutos

Seco totalmente: 24 horas

RENDIMENTO

O rendimento deste produto é variável conforme o tipo e o estado do suporte, assim como das condições de aplicação. No entanto, como valor orientativo, pode considerar-se entre 8 e 10 m²/Ltr/demão.

SEGURANÇA

Consulte sempre a Ficha de Dados de Segurança antes de utilizar o produto.

As informações contidas neste boletim técnico são prestadas de boa-fé. Resultam dos nossos melhores conhecimentos atuais e destinam-se a contribuir para a obtenção de bons resultados. A nossa única garantia é de que os produtos correspondem às respetivas especificações técnicas, estando excluídas quaisquer outras garantias expressas ou implícitas, incluindo sem se limitar a elas, quaisquer garantias de adaptação do produto a fins específicos. No caso de a TSL verificar que os produtos entregues não correspondem às especificações, poderá, à sua escolha, substituir os produtos ou restituir o preço. O recebimento dos nossos produtos implica a aceitação automática destas condições, invalidando quaisquer disposições em contrário da nota de encomenda.