

**TINTA P/ PAVIMENTOS ACRÍLICA AQUOSA 1989****FICHA TÉCNICA****IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO**

Tinta baseada numa emulsão 100% acrílica, com boa cobertura e excelente resistência à intempérie, para utilização em pavimentos.

**Este produto cumpre os limites estabelecidos no Decreto-Lei 181/2006 (Diretiva 2004/42/CE): A/c.**

**CARACTERÍSTICAS**

- Rápida secagem;
- Elevado rendimento e boa cobertura;
- Boa aderência;
- Acabamento liso acetinado;
- Resistência à abrasão.

**FORMA DE FORNECIMENTO**

É fornecido em branco e cores, em embalagens plásticas de 1, de 5 e de 15 Ltr.

**UTILIZAÇÃO**

A TINTA P/ PAVIMENTOS 1989 é especialmente recomendada para a pintura de pavimentos onde a exigência em termos de resistência mecânica e química não seja extrema.

**FORMA DE ARMAZENAMENTO**

Deve ser armazenada na sua embalagem de origem, hermeticamente fechada e a uma temperatura ambiente compreendida entre 5°C e 25°C, por um período médio de 12 meses.

**PREPARAÇÃO DO SUPORTE/ SISTEMA DE PINTURA**

- Superfícies novas: o suporte deve estar seco e isento de gorduras e poeiras.
- Repintura: deve ser completamente removida toda a tinta antiga que apresente sinais de degradação, de forma a garantir uma base de aderência adequada.

As informações contidas neste boletim técnico são prestadas de boa-fé. Resultam dos nossos melhores conhecimentos atuais e destinam-se a contribuir para a obtenção de bons resultados. A nossa única garantia é de que os produtos correspondem às respetivas especificações técnicas, estando excluídas quaisquer outras garantias expressas ou implícitas, incluindo sem se limitar a elas, quaisquer garantias de adaptação do produto a fins específicos. No caso de a TSL verificar que os produtos entregues não correspondem às especificações, poderá, à sua escolha, substituir os produtos ou restituir o preço. O recebimento dos nossos produtos implica a aceitação automática destas condições, invalidando quaisquer disposições em contrário da nota de encomenda.

**TINTA P/ PAVIMENTOS ACRÍLICA AQUOSA 1989****FICHA TÉCNICA**

Após a preparação do substrato recomenda-se a aplicação de 2 a 3 demãos da TINTA P/ PAVIMENTOS 1989.

**CARACTERÍSTICAS**

Densidade [ME-10]	1,41-1,50 gr/cm <sup>3</sup>
Viscosidade [ME-37, H4, v20]	6000-9000 mPas
COV's	No max. 39 gr/Ltr pronto-a-aplicar
	Valor limite EU (Cat A/c): 40 gr/Ltr (2010)

**CARACTERÍSTICAS DA APLICAÇÃO**

**PREPARAÇÃO DO PRODUTO:** Agitar até total homogeneização.

**PROCESSO DE APLICAÇÃO:** Pode ser aplicado à pistola, à trincha ou ao rolo.

**DILUIÇÃO:** na 1ª demão diluir com 20% de água limpa em volume e na(s) restante(s) demãos diluir com 10%.

**TEMPOS DE SECAGEM**

Temperatura ambiente de 20°C e HR de 60%:

Secagem ao toque	30 a 60 minutos
Repintura	3 a 4 horas

**RENDIMENTO**

O rendimento deste produto é bastante variável conforme o tipo e o estado do suporte, assim como das condições de aplicação. No entanto, como valor orientativo, pode considerar-se entre 8 e 10 m<sup>2</sup>/Ltr/demão.

**SEGURANÇA**

Consulte sempre a Ficha de Dados de Segurança antes de utilizar o produto.

As informações contidas neste boletim técnico são prestadas de boa-fé. Resultam dos nossos melhores conhecimentos atuais e destinam-se a contribuir para a obtenção de bons resultados. A nossa única garantia é de que os produtos correspondem às respetivas especificações técnicas, estando excluídas quaisquer outras garantias expressas ou implícitas, incluindo sem se limitar a elas, quaisquer garantias de adaptação do produto a fins específicos. No caso de a TSL verificar que os produtos entregues não correspondem às especificações, poderá, à sua escolha, substituir os produtos ou restituir o preço. O recebimento dos nossos produtos implica a aceitação automática destas condições, invalidando quaisquer disposições em contrário da nota de encomenda.