

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Tinta baseada numa emulsão 100% acrílica, com boa cobertura e excelente resistência à intempérie, para utilização em pavimentos em betão normal e betão poroso.

Este produto cumpre os limites estabelecidos no Decreto-Lei 181/2006 (Diretiva 2004/42/CE): A/a.

CARACTERÍSTICAS

- Rápida secagem;
- Elevado rendimento (dependendo da porosidade do betão) e boa cobertura;
- Boa aderência;
- Acabamento liso acetinado;
- Resistência à abrasão.

FORMA DE FORNECIMENTO

É fornecido em branco e cores, em embalagens plásticas de 1, de 5 e de 15 Ltr.

UTILIZAÇÃO

A BERAFLOOR-WB 1K 1989 é especialmente recomendada para a pintura de pavimentos onde a exigência em termos de resistência mecânica e química não seja extrema.

FORMA DE ARMAZENAMENTO

Deve ser armazenada na sua embalagem de origem, hermeticamente fechada e a uma temperatura ambiente compreendida entre 5°C e 25°C, por um período médio de 12 meses.

PREPARAÇÃO DO SUPORTE/ SISTEMA DE PINTURA

- Superfícies novas: o suporte deve estar seco e isento de gorduras e poeiras.
- Repintura: deve ser completamente removida toda a tinta antiga que apresente sinais de degradação, de forma a garantir uma base de aderência adequada.

Após a preparação do substrato recomenda-se a aplicação de 2 a 3 demãos da BERAFLOOR-WB

As informações contidas neste boletim técnico são prestadas de boa-fé. Resultam dos nossos melhores conhecimentos atuais e destinam-se a contribuir para a obtenção de bons resultados. A nossa única garantia é de que os produtos correspondem às respetivas especificações técnicas, estando excluídas quaisquer outras garantias expressas ou implícitas, incluindo sem se limitar a elas, quaisquer garantias de adaptação do produto a fins específicos. No caso de a TSL verificar que os produtos entregues não correspondem às especificações, poderá, à sua escolha, substituir os produtos ou restituir o preço. O recebimento dos nossos produtos implica a aceitação automática destas condições, invalidando quaisquer disposições em contrário da nota de encomenda.

1K 1989.

CARACTERÍSTICAS

Densidade [ME-10]	1,41-1,50 gr/cm ³
Viscosidade [ME-37, H4, v20]	6000-9000 mPas
COV's	No max. 29 gr/Ltr pronto-a-aplicar Valor limite EU (Cat A/a): 30 gr/Ltr (2010)

CARACTERÍSTICAS DA APLICAÇÃO

PREPARAÇÃO DO PRODUTO: Agitar até total homogeneização.

PROCESSO DE APLICAÇÃO: Pode ser aplicado à pistola, à trincha ou ao rolo.

DILUIÇÃO: na 1ª demão diluir com 20% de água limpa em volume e na(s) restante(s) demãos diluir com 10%.

TEMPOS DE SECAGEM

Temperatura ambiente de 20°C e HR de 60%:

Secagem ao toque	30 a 60 minutos
Repintura	3 a 4 horas

RENDIMENTO

O rendimento deste produto é bastante variável conforme o tipo e o estado do suporte, assim como das condições de aplicação. No entanto, como valor orientativo, pode considerar-se entre 8 e 10 m²/Ltr/demão.

SEGURANÇA

Consulte sempre a Ficha de Dados de Segurança antes de utilizar o produto.

As informações contidas neste boletim técnico são prestadas de boa-fé. Resultam dos nossos melhores conhecimentos atuais e destinam-se a contribuir para a obtenção de bons resultados. A nossa única garantia é de que os produtos correspondem às respetivas especificações técnicas, estando excluídas quaisquer outras garantias expressas ou implícitas, incluindo sem se limitar a elas, quaisquer garantias de adaptação do produto a fins específicos. No caso de a TSL verificar que os produtos entregues não correspondem às especificações, poderá, à sua escolha, substituir os produtos ou restituir o preço. O recebimento dos nossos produtos implica a aceitação automática destas condições, invalidando quaisquer disposições em contrário da nota de encomenda.