

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Revestimento acrílico aquoso elastomérico, para aplicação no exterior, como sistema de impermeabilização de superfícies horizontais e como tratamento de fissuras em superfícies horizontais e verticais.

Possui excelentes características de flexibilidade e aderência, tendo como função essencial o isolamento de humidades e tratamento de fissuras. Pode ser utilizado no isolamento de terraços sujeitos a trânsito pedonal esporádico.

Este produto cumpre os limites estabelecidos no Decreto-Lei 181/2006 (Directiva 2004/42/CE) A/i.

CARACTERÍSTICAS

- Grande capacidade de impermeabilização de suportes minerais porosos;
- Facilidade de aplicação e elevada resistência à intempérie;
- Aspeto final levemente acetinado;
- Boa capacidade de alongação e de recuperação;
- Película resistente a fungos e algas;
- Permeável ao vapor de água e impermeável à água;
- Mantém elevada elasticidade, mesmo quando sujeito a temperaturas negativas.
- Reduzidas pegajosidade superficial e captação de poeiras;
- Excelente manutenção do comportamento após envelhecimento.

UTILIZAÇÃO

Revestimento para Impermeabilização de superfícies no exterior, como camada isolante contra a penetração da humidade e tratamento de fissuras. Pode ser aplicado sobre fibrocimento, telas betuminosas, betão, zinco e aço.

Pela sua excelente aderência, pode ainda ser utilizado para a pintura de alumínio e PVC.

FORMA DE FORNECIMENTO

A PELE ELÁSTICA 1990 é fornecida em embalagens de 1, de 5 e 15 Ltr, em branco, cor telha e cores afinadas.

As informações contidas neste boletim técnico são prestadas de boa-fé. Resultam dos nossos melhores conhecimentos atuais e destinam-se a contribuir para a obtenção de bons resultados. A nossa única garantia é de que os produtos correspondem às respetivas especificações técnicas, estando excluídas quaisquer outras garantias expressas ou implícitas, incluindo sem se limitar a elas, quaisquer garantias de adaptação do produto a fins específicos. No caso de a TSL verificar que os produtos entregues não correspondem às especificações, poderá, à sua escolha, substituir os produtos ou restituir o preço. O recebimento dos nossos produtos implica a aceitação automática destas condições, invalidando quaisquer disposições em contrário da nota de encomenda.

PELE ELÁSTICA 1990**FICHA TÉCNICA****FORMA DE ARMAZENAMENTO**

O produto deve ser armazenado na sua embalagem de origem, hermeticamente fechada e a uma temperatura ambiente compreendida entre 5°C e 25°C, por um período médio de 12 meses.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Densidade [ME-10]	1,31-1,37 (dependendo da cor)
Viscosidade [ME-37]	18.000-22.000 (mPa.s)
Cura completa	Após 7 dias
COV's	No max. 139 gr/Ltr pronto-a-aplicar Valor limite EU (Cat A/i): 140 gr/Ltr (2010)

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Superfícies novas: deverão apresentar-se secas, firmes e isentas de gorduras e poeiras.

Superfícies anteriormente pintadas: escovar para retirar a tinta velha não aderente; refazer as zonas danificadas e remover poeiras e gorduras.

Na presença de contaminação por fungos ou algas deve ser utilizada a SOLUÇÃO P/ LAVAGEM E PREPARAÇÃO DE SUBSTRATOS 1962 antes da aplicação do sistema de pintura.

SISTEMA DE PINTURA

- 1) Quando a base apresente emendas ou ligações a outros materiais, deve revestir-se primeiro estas zonas com a PELE ELÁSTICA 1990 diluída com 20% com água. O enchimento de poros ou fissuras pode também ser previamente realizado com a aplicação da PELE ELÁSTICA 1990 com uma diluição de 20%.
- 2) Aplicar uma demão por toda a zona a pintar, com uma diluição de 20%.
- 3) Caso o substrato apresente fissuração considerável, aplicar uma tela de fibra de vidro anti-alkalina. Caso contrário, ignorar e passar ao passo seguinte;
- 4) Aplicar 1 ou 2 demãos da PELE ELÁSTICA 1990, sem qualquer diluição.

As informações contidas neste boletim técnico são prestadas de boa-fé. Resultam dos nossos melhores conhecimentos atuais e destinam-se a contribuir para a obtenção de bons resultados. A nossa única garantia é de que os produtos correspondem às respetivas especificações técnicas, estando excluídas quaisquer outras garantias expressas ou implícitas, incluindo sem se limitar a elas, quaisquer garantias de adaptação do produto a fins específicos. No caso de a TSL verificar que os produtos entregues não correspondem às especificações, poderá, à sua escolha, substituir os produtos ou restituir o preço. O recebimento dos nossos produtos implica a aceitação automática destas condições, invalidando quaisquer disposições em contrário da nota de encomenda.

PELE ELÁSTICA 1990**FICHA TÉCNICA****APLICAÇÃO**

PREPARAÇÃO DO PRODUTO: Homogeneizar muito bem o produto antes da sua aplicação.

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO: O produto não deve ser aplicado com temperaturas inferiores a 5 °C e superiores a 30 °C.

TEMPOS DE SECAGEM:

Temperatura ambiente de 20°C e HR de 60%:

Secagem Superficial	4 horas
Repintura	24 horas

A resistência ao tráfego ocasional só é obtida 15 dias após a aplicação da última camada do revestimento.

RENDIMENTO

O consumo deste produto é bastante variável conforme o tipo e o estado do suporte, assim como das condições de aplicação. No entanto, como valor orientativo, pode considerar-se entre 1 e 1,5 m²/Ltr/demão na aplicação sobre superfícies horizontais e 2,5 e 3 m²/Ltr/demão na aplicação sobre superfícies verticais.

SEGURANÇA

Consulte sempre a Ficha de Dados de Segurança antes de utilizar o produto.

As informações contidas neste boletim técnico são prestadas de boa-fé. Resultam dos nossos melhores conhecimentos atuais e destinam-se a contribuir para a obtenção de bons resultados. A nossa única garantia é de que os produtos correspondem às respetivas especificações técnicas, estando excluídas quaisquer outras garantias expressas ou implícitas, incluindo sem se limitar a elas, quaisquer garantias de adaptação do produto a fins específicos. No caso de a TSL verificar que os produtos entregues não correspondem às especificações, poderá, à sua escolha, substituir os produtos ou restituir o preço. O recebimento dos nossos produtos implica a aceitação automática destas condições, invalidando quaisquer disposições em contrário da nota de encomenda.