

TAPA-POROS HYDRO 5060**FICHA TÉCNICA****IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO**

O TAPAPOROS HYDRO 5060 é um produto aquoso formulado com resinas acrílicas. Com excelentes propriedades de enchimento de poros e regularização da absorção da superfície, é recomendado para a preparação de madeiras em interiores.

Este produto cumpre os limites estabelecidos no Decreto-Lei 181/2006 (Directiva 2004/42/CE): A/e.

CARACTERÍSTICAS

- Boa capacidade de enchimento;
- Grande facilidade de lixagem;
- Secagem rápida;
- Facilidade de aplicação e
- Isento de cheiro.

UTILIZAÇÃO

Deve ser utilizado na preparação de madeiras em interiores para posterior envernizamento, quando se pretende um acabamento com poro fechado.

FORMA DE FORNECIMENTO

O TAPAPOROS HYDRO 5060 é fornecido em embalagens de 1, de 5 e 25 Ltr.

FORMA DE ARMAZENAMENTO

O produto deve ser armazenado na sua embalagem de origem, hermeticamente fechada e a uma temperatura ambiente compreendida entre 5°C e 25°C, por um período médio de 24 meses.

SISTEMA DE APLICAÇÃO

O TAPAPOROS HYDRO 5060 deve ser sempre aplicado diretamente à madeira, seguindo-se os seguintes passos:

- 1) Após garantir que o substrato está bem seco e limpo, lixar o mesmo com uma lixa fina;
- 2) Aplicar o TAPAPOROS HYDRO 5060 diretamente à madeira, em 1 ou 2 demãos;

As informações contidas neste boletim técnico são prestadas de boa-fé. Resultam dos nossos melhores conhecimentos atuais e destinam-se a contribuir para a obtenção de bons resultados. A nossa única garantia é de que os produtos correspondem às respetivas especificações técnicas, estando excluídas quaisquer outras garantias expressas ou implícitas, incluindo sem se limitar a elas, quaisquer garantias de adaptação do produto a fins específicos. No caso de a TSL verificar que os produtos entregues não correspondem às especificações, poderá, à sua escolha, substituir os produtos ou restituir o preço. O recebimento dos nossos produtos implica a aceitação automática destas condições, invalidando quaisquer disposições em contrário da nota de encomenda.

TAPA-POROS HYDRO 5060

FICHA TÉCNICA

- 3) Após secagem, lixar toda a superfície para remover o excesso de filme e eliminar completamente o pó resultante desta operação;
- 4) Aplicar o acabamento pretendido, que deve consistir em duas demãos do VERNIZ HYDRO.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Aspeto	Líquido de aspeto leitoso de baixa viscosidade.
COV's	No max. 129 gr/Ltr
	Valor limite EU (Cat A/e): 130 gr/Ltr (2010)

APLICAÇÃO:

PREPARAÇÃO DO PRODUTO: Agitar até total homogeneização.

PROCESSO DE APLICAÇÃO: Pode ser aplicado à trincha, à pistola ou a rolo.

DILUIÇÃO: É comercializado pronto a aplicar, podendo eventualmente ser diluído até 15% com água.

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO: O produto deve ser aplicado com temperaturas superiores a 5°C e inferiores a 35°C e com humidade relativa inferior a 80%. A humidade do suporte deve ser inferior a 15%.

TEMPOS DE SECAGEM

Temperatura ambiente de 20°C e HR de 60%:

Secagem superficial	1 hora
Repintura	3 horas

RENDIMENTO

O rendimento deste produto é variável conforme o tipo e o estado do suporte. No entanto, como valor orientativo, pode considerar-se entre 10 e 12 m²/Ltr/demão.

SEGURANÇA

Consulte sempre a Ficha de Dados de Segurança antes de utilizar o produto.

As informações contidas neste boletim técnico são prestadas de boa-fé. Resultam dos nossos melhores conhecimentos atuais e destinam-se a contribuir para a obtenção de bons resultados. A nossa única garantia é de que os produtos correspondem às respetivas especificações técnicas, estando excluídas quaisquer outras garantias expressas ou implícitas, incluindo sem se limitar a elas, quaisquer garantias de adaptação do produto a fins específicos. No caso de a TSL verificar que os produtos entregues não correspondem às especificações, poderá, à sua escolha, substituir os produtos ou restituir o preço. O recebimento dos nossos produtos implica a aceitação automática destas condições, invalidando quaisquer disposições em contrário da nota de encomenda.