

## ESMALTE ACRÍLICO VHS 8895

## FICHA TÉCNICA

### IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

O ESMALTE ACRÍLICO VHS 8895 é um produto de dois componentes, de elevado teor em sólidos e de alto brilho, particularmente recomendado para ser utilizado em Repintura Automóvel.

Este produto cumpre os limites estabelecidos para a sua categoria pelo Decreto – Lei 181/2006 (Diretiva 2004/42/CE), classificação B/d.



### CARACTERÍSTICAS

- Proporciona um ótimo acabamento.
- Excelente brilho e alastramento
- Fácil aplicação.
- Recomendado para todo o tipo de reparações.
- Excelente enchimento.
- Excelente resistência química.

### FORMA DE FORNECIMENTO

É fornecido em embalagens metálicas de 1 e de 5 Ltr.

### UTILIZAÇÃO

Na repintura automóvel e na indústria em geral.

### FORMA DE ARMAZENAMENTO

O ESMALTE ACRÍLICO VHS 8895 deve ser armazenado na sua embalagem de origem, hermeticamente fechada e a uma temperatura ambiente compreendida entre 5°C e 25°C, por um período médio de 12 meses.

### PREPARAÇÃO DO SUPORTE

O substrato deve estar convenientemente desengordurado, limpo e seco.

### SISTEMA DE PINTURA

Aplicar 1 demão fina e uniforme e com um intervalo de 10 a 15 minutos, 1 demão normal, com pistola adequada.

### CARACTERÍSTICAS

Cor	todas as cores lisas
Brilho	brilhante
Viscosidade de entrega	73 ± 3" CF 4 a 20°C (branco std)
Densidade	1,265 ± 0,005 g/cm <sup>3</sup> (branco std)

As informações contidas neste boletim técnico são prestadas de boa-fé. Resultam dos nossos melhores conhecimentos atuais e destinam-se a contribuir para a obtenção de bons resultados. A nossa única garantia é de que os produtos correspondem às respetivas especificações técnicas, estando excluídas quaisquer outras garantias expressas ou implícitas, incluindo sem se limitar a elas, quaisquer garantias de adaptação do produto a fins específicos. No caso de a TSL verificar que os produtos entregues não correspondem às especificações, poderá, à sua escolha, substituir os produtos ou restituir o preço. O recebimento dos nossos produtos implica a aceitação automática destas condições, invalidando quaisquer disposições em contrário da nota de encomenda.

## ESMALTE ACRÍLICO VHS 8895

## FICHA TÉCNICA

COV

Limite EU (cat.B/d): 420 g/l. Este produto contém no máximo 419 g/l COV, depois de pronto a utilizar segundo as nossas instruções.

**CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO**

**PREPARAÇÃO DO PRODUTO:** Homogeneizar convenientemente por cuidadosa agitação manual.

**CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO**

- Pistola pneumática. Bico 1.3 mm
- Proporção da mistura: 2:1 com Endurecedor VHS 8887 normal (recomendado) ou 2:1 com Endurecedor VHS 8889 express (para pequenas reparações)
- Viscosidade de aplicação: 20 - 23" CF 4 a 20°C
- Diluição: conforme o acabamento pretendido, pode ainda usar-se até 5% de Diluente VHS 8328
- Pressão 3-5 bar (de acordo com o tipo de pistola a utilizar)
- Nº de demãos: 1 demão leve e rápida + 1 demão normal
- Espessura seca recomendada: cerca de 50 – 60 microns

**TEMPOS DE SECAGEM** (temperatura ambiente de 20°C e H.R. de 60%):

**Ao ar:**

Seco ao pó	20-30 minutos
Seco	6 a 8 horas
Duro	24-72 horas

**Em estufa:**

Flash off	10 minutos
Seco	30 minutos
Temperatura	60°C

**Secagem com infra-vermelhos:**

Flash off	10 minutos
Onda curta	8 a 12 minutos (cores escuras) 10 a 12 minutos (cores claras)
Onda média	15 a 20 minutos

**RENDIMENTO:** 9 a 10 m<sup>2</sup>/Ltr/demão.

**NOTA IMPORTANTE:** Recomendamos que qualquer lavagem da viatura em máquinas automáticas, só deve ter efeito 20 a 30 dias após a pintura.

**SEGURANÇA**

Consulte sempre a Ficha de Dados de Segurança antes de utilizar o produto.

As informações contidas neste boletim técnico são prestadas de boa-fé. Resultam dos nossos melhores conhecimentos atuais e destinam-se a contribuir para a obtenção de bons resultados. A nossa única garantia é de que os produtos correspondem às respetivas especificações técnicas, estando excluídas quaisquer outras garantias expressas ou implícitas, incluindo sem se limitar a elas, quaisquer garantias de adaptação do produto a fins específicos. No caso de a TSL verificar que os produtos entregues não correspondem às especificações, poderá, à sua escolha, substituir os produtos ou restituir o preço. O recebimento dos nossos produtos implica a aceitação automática destas condições, invalidando quaisquer disposições em contrário da nota de encomenda.