

VERNIZ MULTISUPERFICIES 8995

FICHA TÉCNICA

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

O VERNIZ MULTISUPERFICIES 8995 é do tipo acrílico poliuretano de 2 componentes, especialmente recomendado para acabamentos de alta qualidade sobre superfícies vidradas ou cerâmicas. Com muito boa resistência química, o VERNIZ MULTISUPERFICIES 8995 está formulado com componentes especiais conferindo aderência excepcional quando aplicado diretamente sobre vidro polido ou martelado.

CARACTERÍSTICAS

- Grande facilidade de aplicação.
- Proporciona um excelente acabamento.
- Muito boa resistência química.
- Excelente aderência sobre vidro.

FORMA DE FORNECIMENTO

O VERNIZ MULTISUPERFICIES 8995 é fornecido em embalagens de 1, 5 e 20 litros.

FORMA DE ARMAZENAMENTO

Deve ser armazenado na sua embalagem de origem, hermeticamente fechada e a uma temperatura ambiente compreendida entre 5°C e 25°C, por um período médio de 12 meses.

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

A superfície a aplicar deve estar limpa, perfeitamente desengordurada e seca, sem o que não se podem assegurar as propriedades de aderência.

SISTEMA DE PINTURA

Aplicar duas demãos de VERNIZ MULTISUPERFICIES 8995, com pistola adequada.

CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICAÇÃO

Viscosidade	80 ±10
Conteúdo em sólidos (em peso)	60 ±1 %

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

PREPARAÇÃO DO PRODUTO: Agitar até total homogeneização.

VERNIZ MULTISUPERFÍCIAS 8995

FICHA TÉCNICA

PROCESSO DE APLICAÇÃO:

Pistola pneumática	Bico 1.3-1.5 mm
Viscosidade de aplicação [20°C]	20-23" copo Ford 4
Pressão	3-5 bar

CONDIÇÕES DO AMBIENTE: Temperatura superior a 10°C. Humidade relativa inferior a 80%.

PROPORÇÕES DE MISTURA: Utilizar sempre (obrigatoriamente) o ADITIVO REATIVO 8979 P/ MULTISUPERFÍCIAS numa taxa de diluição de 5 % em volume a adicionar diretamente ao Verniz. Após a mistura e completa homogeneização, adicionar o Endurecedor na proporção 2:1 em volume.

Ter em atenção o seguinte: a embalagem do ADITIVO REATIVO MULTISUPERFÍCIAS 8979 deverá, após a utilização, ser imediatamente fechada dada a reatividade deste produto com a humidade ambiente.

O VERNIZ MULTISUPERFÍCIAS 8995 mistura-se com o Endurecedor 8800 rápido ou com o Endurecedor 8810 normal na proporção de 2:1 em volume. O Pot-Life da mistura é de 6 a 8 horas.

INTERVALO ENTRE DEMÃOS: Mínimo 10 minutos a 20°C entre demãos sucessivas.

ESPESSURA SECA RECOMENDADA: cerca de 30 a 35 microns.

TEMPOS DE SECAGEM:

Ao ar (temperatura ambiente de 20°C e H.R. de 60%):

Fora de poeiras	20 minutos
Para manipular	1 a 2 horas
Seco total	16 a 24 horas

Em estufa (temperatura de 60 °C):

Flash-off	10 minutos
Seco	30 minutos

SEGURANÇA

Consulte sempre a Ficha de Dados de Segurança antes de utilizar o produto.

PRODUTO PARA USO EXCLUSIVO DE PROFISSIONAIS