

Detaflex 1500

DESCRIÇÃO

DETAFLIX 1500 é um mástique de poliuretano, adesivo, flexível, mono componente. Cura por reacção com a humidade atmosférica.

DETAFLIX 1500 tem elevada resistência a condições climatéricas adversas e temperaturas entre -30°C e +80°C.

APLICAÇÕES

DETAFLIX 1500 é indicado para a selagem de diferentes materiais utilizados na construção civil.

DETAFLIX 1500 é indicado para a ligação à maioria de materiais tais como a madeira, cimento, metais, alumínio, pedra natural e artificial. Usar um primário em aplicações sobre superfícies porosas e plásticos.

DETAFLIX 1500 pode ser pintado após cura total do produto.

DIMENSIONAMENTO DAS JUNTAS

Largura da junta	Profundidade da junta	Diferença admitida
3-4 mm	4-5 mm	± 1 mm
6 mm	6 mm	± 1 mm
8 mm	6 mm	± 1 mm
10 mm	8 mm	± 2 mm
15 mm	10 mm	± 2 mm
20 mm	12 mm	± 2 mm
25 mm	15 mm	± 2 mm

TEMPERATURA DE TRABALHO

Entre + 5°C e + 35°C

PREPARAÇÃO DAS SUPERFÍCIES

Todas as superfícies devem estar limpas, secas e livres de gorduras. Quando for necessário limpe com Top Cleaner, MEK, álcool, etanol ou use primário. São recomendados testes de aderência, de forma a assegurar que o produto é adequado à aplicação.

Em caso de dúvida contactar o nosso departamento técnico.

PRIMÁRIOS

Primário	Cor	Tempo de secagem
DL 2001	Transparente	± 20 min

ACABAMENTO

Quando necessário usar **DL 100** ou outras.

REMOÇÃO

Antes da cura:

DETAFLIX CLEANER

Após cura:

Retirar mecanicamente todo o selante, depois aplicar **Silicone Remover** no restante.

REPARAÇÃO

Com o mesmo produto.

CORES

Preto, branco, castanho, cinzento, bege, cinzento pedra (só em salsichões de 600 ml).

LIMITAÇÕES

Não utilizar em juntas de vidros ou colagem de espelhos. Usar em espaços bem ventilados.

ARMAZENAGEM

12 meses em embalagem original, fechada e mantido em local seco.

EMBALAGEM

25 Cartuchos de 310 ml/caixa.

20 Sacos de 600 ml/caixa.

MODO DE APLICAÇÃO

DETAFLIX 4000 é aplicado com uma pistola de silicone (manual ou pneumática).

CERTIFICADOS

Aprovação Técnica Belga: **ATG 92/1907**.

Société Nationale du Joint Français: **SNJF**.

SEGURANÇA

Contém isocianatos, ver informação fornecida pelo fabricante.

Em caso de necessidade consultar a ficha de segurança do produto.

Detaflex 1500

PROPRIEDADES

PRODUTO

Tipo de Selante (base química)	Poliuretano
Sistema de secagem	Vulcanização por condensação com a humidade atmosférica
Formação de película (23°C e 50 % H.R.)	75 minutos
Velocidade de cura (23°C e 50 % H.R.)	2 mm/dia
Massa volúmica (ISO 1183)	1,19 g/ml
Após vulcanização:	
Dureza (<i>Shore A</i>) (ISO 868):	25
Recuperação elástica (ISO 7389)	> 80 %
Deformação máxima	25%
Módulo de elasticidade a 100 % de alongamento (ISO 8340)	0,28 N/mm ²
Alongamento à ruptura % (ISO 8339):	680 %
Resistência à temperatura	-40°C / +90°C

