

NIPOLIT EP2

descrição

Massa lubrificante de sabão de lítio para lubrificação geral de máquinas, para aplicação em agricultura, indústria automóvel, indústria e obras públicas.

aplicações

Lubrificação geral de máquinas. Conjuntos secos e húmidos. Rolamentos, buchas, juntas, guias, articulações.

Maquinaria industrial, obras públicas, mineração e naval.

Buchas automóveis.

Aplicação por bomba manual ou pistola.

Lubrificação centralizada, manual ou automática.

características físico-químicas

Características	Norma	Mínimo	Máximo
Consistência	NLGI		2
Penetração, 0,1mm, 25°C			
Não trabalhada	ASTM D217	265	295
Trabalhada x60		265	295
Variação de trabalhada x60 a x10000		-5	+25
Ponto de gota, °C	ASTM D2265	185	220
Separação de óleo, % em peso	IP121	3	5
Tendência à perda de massa em rolamentos, % em peso	ASTM D1263	0,2	0,7
Resistência à água, % em perda de peso	ASTM D1264	3	5
Temperatura de serviço, °C		-30	+130

nível de qualidade

- NH 710A
- NLGI 2
- DIN 51825: K2K-30

segurança e higiene

Existe a ficha de dados de segurança correspondente de acordo com a legislação em vigor.
Disponível após solicitação.